

## SƠN LÓT SẮT MẠ KẼM

Mã sản phẩm: A120

### MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn lót sắt mạ kẽm CADIN là loại sơn lót có độ bám dính cao trên bề mặt kẽm, giúp tăng độ bám dính và ngăn tác động của môi trường bên ngoài, bảo vệ hiệu quả cho các bề mặt sắt thép, sắt thép mạ kẽm, tole mạ kẽm trước khi sơn phủ màu hoàn thiện.

### ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao

Màng sơn cứng

Nhanh khô

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Màu sắc                       | Xám   |
| Hàm lượng rắn (sau phối trộn) | Min.60 %  |
| Tỷ trọng                      | 1.30 ± 0.05 g/ml  |
| Độ phủ lý thuyết              | 4- 6m <sup>2</sup> /lít/lớp 35μm (tùy thuộc điều kiện bề mặt) |
| Độ dày màng sơn               | Độ dày ướt: 80μm<br>Độ dày khô: 35μm                          |
| Thời gian khô                 | Khô mặt: Sau 30 phút<br>Khô hoàn toàn: Sau 5 ngày             |
| Thời gian phủ lớp kế tiếp     | Sau 6-8 giờ.  |
| Chất pha loãng/ làm sạch      | Dung môi H101   |
| Tỷ lệ pha loãng               | 15-25 %   |

### HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Sơn lót sắt mạ kẽm CADIN | 1-2 lớp |
| Sơn dầu CADIN            | 2 lớp   |

## **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.**

*Chuẩn bị bề mặt:* Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất . Độ ẩm bề mặt dưới 6%

*Thi công:*

Khuấy thật đều, thi công 1- 2 lớp sơn lót kẽm CADIN , mỗi lớp cách nhau sau 6-8 giờ

## **Dụng cụ.**

Súng phun thông thường.

Có thể sử dụng cọ, rulô cho những khu vực nhỏ nhưng phải đảm bảo đạt độ dày quy định.

## **Đóng gói.**

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

17.5 Lít

3 Lít

0.8 Lít

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

## **Lưu ý.**

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

## **Sức khỏe & An toàn.**

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

**Hạn sử dụng:** 12 tháng

***Ngày phát hành 30/01/2021***

*Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.*