

SƠN KẼM ĐA NĂNG

Mã sản phẩm: A130

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn kẽm đa năng CADIN là loại sơn cao cấp 1 thành phần có độ bám dính cao có thể sơn trực tiếp lên bề mặt kẽm, inox mà không cần lớp sơn lót giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Sơn có tác dụng trang trí, bảo vệ sắt thép mạ kẽm, tole mạ kẽm, inox trong công nghiệp, xây dựng trong nhà và ngoài trời.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao.

Màng sơn cứng

Nhanh khô

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Theo bảng màu hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Hàm lượng rắn	Min.50 %
Tỷ trọng	1.05 ± 0.1 g/ml
Độ phủ lý thuyết	6 – 8 m ² /lít/lớp 35µm(tùy thuộc điều kiện bề mặt)
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 80µm Độ dày khô: 35µm
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 30 phút Khô cứng: Sau 5 ngày
Chất pha loãng/ làm sạch	Dung môi H103
Tỷ lệ pha loãng:	10-20%

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn kẽm đa năng CADIN 1 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất.

Độ ẩm bề mặt dưới 6%

Thi công:

Khuấy thật đều, thi công 1 lớp sơn phủ kẽm đa năng CADIN.

DỤNG CỤ.

Súng phun thông thường.

Có thể sử dụng cọ, rulô cho những khu vực nhỏ nhưng phải đảm bảo đạt độ dày quy định.

Rửa sạch dụng cụ sau khi thi công

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

17.5 Lít

3 Lít

0.8 Lít

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 30/01/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.