

MASTIC DẺO

Mã sản phẩm: A161

MÔ TẢ

Mastic dẻo CADIN là sản phẩm mastic cao cấp dạng nhão, có độ dẻo cao được sử dụng để làm phẳng bề mặt tường cho các công trình cao cấp ngoại thất và nội thất. Thích hợp cho việc sử dụng trên các bề mặt hồ vữa, bê-tông, xi-măng và cho các hệ thống sơn đặc biệt như sơn giả đá, sơn gốm gai, sơn nhũ vàng...

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao, kháng nước tốt.

Độ cứng, bền cao.

Làm giảm độ tiêu hao cho lớp sơn phủ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trắng
Độ bám dính (điều kiện chuẩn), N/mm ²	Min 0.45
Độ cứng bề mặt	Min 0.2
Độ phủ lý thuyết	20-22 m ² /thùng 25kg/2 lớp

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Lớp mastic: 2 lớp mastic dẻo CADIN.

Lớp sơn lót: 1 ÷ 2 lớp sơn lót kháng kiềm CADIN

Lớp hoàn thiện: 1-2 lớp sơn phủ trang trí CADIN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt mới: bề mặt phải khô sạch, không còn dầu mỡ, bụi bẩn hay các tạp chất khác.

Độ ẩm bề mặt trước khi thi công phải nhỏ hơn 16%

Bề mặt mới phải để khô 21-28 ngày trước khi thi công.

Bề mặt cũ: Làm sạch các lớp sơn cũ. Vệ sinh bề mặt. Giải quyết tận gốc các nguồn ẩm trước khi thi công

Thi công:

Dùng bay trét 2 lớp, mỗi lớp cách nhau từ 2-4 giờ và độ dày mỗi lớp không quá 1.5 mm. Sau khi trét lớp 2 khoảng 12-20h thì tiến hành xả nhám. Dùng giấy nhám xả phẳng, thổi sạch bụi.

DỤNG CỤ.

Dao trét, bay chuyên dụng

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng 25 kg.

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 30/01/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.