Chất Chống Thấm

CHẤT CHỐNG THẤM CAO CẤP KOVA CT-11A PLUS SÀN

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	***Chất chống thấm được tổng hợp từ Acrylonitrile và Alkylsiloxan, có tác dụng ngăn chặn sự thấm nước, thích hợp cho các công trình như tầng hầm, bể nước, bể bơi, sân thượng, nền nhà, bờ tường, sê nô, sàn nhà vệ sinh, v.v…***
Đặc tính vượt trội và công dụng	• Thẩm thấu và trở thành 1 phần của vữa, sàn bê tông. • Độ bám dính cực cao. • Chịu ngâm ngập nước trong thời gian dài. • Chịu nước nhiệm mặn, kháng kiềm tốt. • Thi công đơn giản, khô nhanh. • Được tin dùng cho các công trình đòi hỏi độ bền trên 15 năm. • Không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng.
Bề mặt áp dụng	Sân thượng, sê nô, ban công, sàn toilet, sàn bếp, tầng hầm, bể bơi, chân tường, các bề mặt sàn bê tông hoặc vữa xi măng.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Lon 1kg; Thùng 4kg; Thùng 22kg.
Định mức lý thuyết	2.0 – 2.5 m^2/kg /2 lớp, cho bề mặt chịu áp lực nhẹ. 1.4 – 1.8 m^2/kg/3 lớp, cho hạng mục chịu áp lực nước cao (sàn, bể nước,…). (Định mức còn thay đổi theo số lớp thi công tùy theo yêu cầu kỹ thuật của hạng mục)
Độ dày	200 - 250 µm (cho mỗi lớp) ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	Các thành phần đã được tính toán hoàn chỉnh. Nếu quá đặc mới pha thêm một lượng nước nhỏ.

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

Vết nứt (Nếu có)	**Chống thấm** (02 – 03 lớp)	**Lớp bảo vệ**
Chất chống thấm co giãn CT-14	Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn	Gạch, vữa bảo vệ

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	• Bề mặt cũ phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn cũ, bụi phấn và các lớp xi măng đã bị phong hóa. • Bề mặt vữa xi măng, bê tông mới phải đạt đủ mác và không bong tróc, đối với mặt sàn nằm ngang cần để kết cấu vữa xi măng, bê tông ổn định (tối thiểu 21 ngày). Sau đó mới tiến hành thi công Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn. • Làm ẩm bề mặt trước khi thi công để Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn bám dính tốt.
Dụng cụ	Máy khuấy tay, chổi cọ, ru lô.
Thi công	• **Bước 1:** Chuẩn bị hỗn hợp pha trộn theo tỷ lệ như sau: **1kg xi măng: 0.5lít nước: 1kg Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn.** Trộn kỹ trước hỗn hợp xi măng và nước. Sau đó trộn đều hỗn hợp xi măng và nước với Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn. • **Bước 2:** Thi công lên bề mặt 2 – 3 lớp hỗn hợp CT-11A Plus Sàn, mỗi lớp cách nhau 4 – 6 giờ. Để bề mặt khô ít nhất 5 ngày trước khi thi công các công tác khác.
Thời gian khô	Khô bề mặt: 2 giờ. Đạt độ cứng tuyệt đối sau 7 ngày.
Lưu ý	• Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn CT-11A chịu áp lực ngược nhẹ nếu thi công 3 lớp (tại vị trí như: hồ bơi, bể nước, sàn tầng hầm hay chân tường). • Các giáp mí thành tường và mặt sàn hoặc các vị trí dễ nứt nên gia cố thêm vải thủy tinh khi thi công sản phẩm. • Nếu bề mặt thi công có vết nứt thì phải sử dụng chất chống thấm co giãn CT-14 trám trét trước. • Sản phẩm không bền dưới ánh nắng trực tiếp nên cần được bảo vệ bởi 1 lớp gạch hoặc hồ vữa. • Để bảo vệ lớp Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn, nên cán lớp vữa hồ xi măng lên trên. Lớp vữa này nên trộn chất phụ gia chống thấm KOVA CT-11B theo tỷ lệ 4-5kg CT-11B cho 1m^3 hồ để đạt hiệu quả tối ưu nhất. • Nếu đã trộn Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn với hỗn hợp xi măng và nước thì phải dùng trong vòng 1 giờ, vì sau thời gian đó sản phẩm sẽ bị đông sệt. Dùng đến đâu trộn xi măng đến đó.
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi không dùng hết (nếu chưa trộn hỗn hợp).
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 06/2021.

Bản thông số kỹ thuật này thay thế cho các bản phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website https://www.kovapaint.com/ để biết thêm thông tin.