

Sơn Công Nghiệp

MASTIC EPOXY KOVA KL-5 SÀN

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	<i>Mastic Epoxy KOVA KL-5 sàn là mastic hệ nước 3 thành phần mang nhiều đặc tính vật lý vượt trội, dùng để làm phẳng sàn trước khi phủ sơn công nghiệp EPOXY KOVA KL-5 sàn. Ứng dụng cho sàn nhà xưởng, bệnh viện, kho dược, nhà máy thực phẩm, bãi đậu xe, nhà đậu máy bay, tầng hầm, sân vận động, hồ bơi.</i>
Đặc tính vượt trội và công dụng	<ul style="list-style-type: none"> • Chịu tải trọng, chịu mài mòn cao, chống thấm. • Chịu áp lực ngược nhẹ, chịu nước, chịu hóa chất nhẹ. • Bám dính tốt lên bề mặt bê tông để làm lớp kết nối giữa lớp sơn công nghiệp EPOXY KOVA KL-5 sàn với bê tông. • Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại • khác, an toàn với người thi công và sử dụng.
Bề mặt áp dụng	Các bề mặt bê tông, vữa xi măng.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Thùng 5kg (bộ 3 thành phần): <ul style="list-style-type: none"> • Phần bột: 2.5kg • Phần lỏng: 2.0kg • Phụ gia: 0.5kg
Định mức lý thuyết	0.8 – 1.0m ² /kg (cho 2 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu.
Độ dày	1 – 1.5mm (cho 2 lớp), ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	Có thể pha thêm nước sạch cho vừa độ sệt để thi công.

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

Chống Thấm (02 – 03 lớp)	Mastic (01 – 02 lớp)	Sơn Phủ (02 lớp)
Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn	Mastic Epoxy KOVA KL-5 sàn	Sơn công nghiệp EPOXY KOVA KL-5 sàn

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	<ul style="list-style-type: none"> Tất cả các bề mặt phải được làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ, rêu mốc, vôi sơn cũ. Sau đó rửa lại sàn bằng nước sạch. Đối với nền bê tông mới cần để tối thiểu 21 ngày cho kết cấu ổn định mới tiến hành phủ mastic. Không được tô hồ dầu lên bề mặt sàn.
Dụng cụ	Máy khuấy trộn, bay trét.
Thi công	<ul style="list-style-type: none"> Bước 1: Lấy thành phần bột cho từ từ vào phần lỏng, vừa đổ vừa khuấy. Sau đó cho hết phụ gia vào khuấy kỹ. Để yên 3 – 5 phút cho phụ gia phản ứng hết, khuấy lại lần nữa. Bước 2: Thi công 2 lớp mastic Epoxy KOVA KL-5 sàn, mỗi lớp cách nhau 12 giờ. Để khô sau đó dùng giấy nhám chà phẳng, làm sạch bụi. Để khô tối thiểu 24 giờ mới phủ sơn công nghiệp EPOXY KOVA KL-5 sàn. Mastic Epoxy KOVA KL-5 sàn sẽ đạt độ cứng tối đa sau 7 ngày.
Lưu ý	Phải dùng hết mastic trong vòng 45 phút kể từ khi đã trộn 3 thành phần, sau thời gian đó mastic sẽ đông cứng. Thi công đến đâu trộn mastic đến đó.
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín các thành phần khi chưa sử dụng.
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 06/2020.

Bản thông số kỹ thuật này thay thế cho các bản phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <https://www.kovapaint.com/> để biết thêm thông tin.