

# MASTIC DÈO KOVA ĐA NĂNG

## MÔ TẢ SẢN PHẨM

<b>Mô tả</b>	<p>Mastic dẻo KOVA Đa năng là loại Mastic được thiết kế đặc biệt, dạng nhão sệt dùng để làm phẳng tường tạo bề mặt nhẵn mịn. Sản phẩm không dung môi thích hợp cho việc sử dụng nội thất và ngoại thất. Dễ thi công và có độ co ngót rất thấp.</p> <p>Mastic dẻo có độ cứng và độ bám dính vượt trội, phù hợp với các công trình cao cấp và các hệ thống sơn đặc biệt như Sơn đá nghệ thuật, Sơn găm, Sơn vân gỗ, Sơn trang trí,...</p>
<b>Đặc tính vượt trội và công dụng</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Đa năng</b> – Sử dụng cho trong nhà và ngoài trời.</li><li>• <b>Dễ thi công</b> – Có thể sử dụng ngay, thời gian khô nhanh.</li><li>• <b>Độ bám dính tốt</b> – Liên kết chặt chẽ với các mao quản của bê tông và vữa xi măng,... Chống bong rộp.</li><li>• <b>Độ bền theo thời gian cao</b> – Khả năng chịu kiềm, chịu tia cực tím, chịu sự thay đổi của thời tiết tốt, hạn chế rạn nứt chân chim.</li><li>• <b>Ít bụi</b> – Xả nhám ít bụi, bảo vệ môi trường và sức khỏe người thi công.</li><li>• <b>Bề mặt láng mịn.</b></li></ul>
<b>Công dụng</b>	Làm phẳng bề mặt lồi lõm, giảm mức độ tiêu hao của sơn phủ cho tường, trần,.... Có khả năng trám mao mạch hồ vữa, bịt kín các vết nứt nhỏ tốt hơn so với các loại bột trét, được dùng cho những công trình có yêu cầu độ bền lâu dài.
<b>Bề mặt áp dụng</b>	Vữa xi măng, bê tông, gạch, thạch cao.

## THÔNG TIN SẢN PHẨM

<b>Đóng gói</b>	Thùng 6kg; Thùng 25kg.
<b>Định mức lý thuyết</b>	0.88 – 1.00 m <sup>2</sup> /kg (cho 2 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu.
<b>Độ dày</b>	Khoảng 1mm cho mỗi lớp. Độ dày tối ưu cho 2 lớp sau khi khô vào khoảng 1.5mm. Không nên trét mastic quá dày vì sẽ làm giảm độ bền của toàn bộ hệ sơn phủ.
<b>Pha loãng</b>	Có thể pha thêm nước sạch cho vừa độ sệt để thi công.

## HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

<b>Bột trét/ Mastic</b> (02 lớp)	<b>Sơn lót</b> (01 lớp)	<b>Sơn phủ</b> (02 lớp)
Mastic dẻo KOVA Đa năng	Sơn lót kháng kiềm KOVA	Sơn phủ trang trí KOVA/Sơn hiệu ứng KOVA

## HƯỚNG DẪN THI CÔNG

<b>Chuẩn bị bề mặt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tường mới: Phải để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12 – 15 ngày) và làm sạch bụi bẩn.</li> <li>Tường cũ: Phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô.</li> <li>Trên bề mặt Bột trét hoặc Mastic dẻo phải làm sạch bụi. Sau đó bắt buộc phải phủ Sơn lót kháng kiềm trước khi thi công Sơn phủ.</li> </ul>
<b>Dụng cụ</b>	Máy khuấy trộn, bay trét.
<b>Thi công</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bước 1:</b> Chuẩn bị hỗn hợp theo tỷ lệ như sau:  <b>Thùng 6kg Mastic dẻo: 1-1.5 kg Xi măng + Lượng nước sạch (vừa đủ).</b>  <b>Thùng 25 kg Mastic dẻo: 4-7 kg Xi măng + Lượng nước sạch (vừa đủ).</b>                      * <b>Lưu ý:</b> Trộn xi măng với một lượng nước sạch vừa đủ để tạo thành một hỗn hợp nhão sệt, khuấy kỹ cho đồng nhất. Sau đó, trộn đều hỗn hợp xi măng và nước với Mastic dẻo KOVA Đa năng. Điều chỉnh độ nhão thích hợp để trét được dễ dàng.</li> <li><b>Bước 2:</b> Dùng bay trét 2 lớp, mỗi lớp cách nhau từ 3 – 4 giờ. Để khô sau 6 – 8 giờ dùng giấy nhám xả phẳng, thổi sạch bụi, có thể lăn Sơn lót kháng kiềm.</li> </ul>
<b>Lưu ý</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nước dùng để pha mastic tuyệt đối là nước sạch. Không được dùng nước bẩn hoặc nước có lẫn tạp chất.</li> <li>Nếu tường có vết nứt phải xử lý trám trét trước.</li> <li>Nếu thời tiết quá khô thì cần làm ẩm tường trước khi thi công Mastic dẻo.</li> <li>Không được pha thêm các loại bột khác vào Mastic dẻo KOVA.</li> <li>Vệ sinh dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi sử dụng.</li> <li>Nếu đã trộn Mastic dẻo với hỗn hợp nước và xi măng thì phải dùng trong 1 giờ, vì sau thời gian đó sản phẩm sẽ đóng rắn.</li> </ul>
<b>Bảo quản</b>	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước và kiểm tra lại trước khi thi công).
<b>Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường</b>	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

## TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 06/2023.

Bản thông số kỹ thuật này thay thế cho các bản phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <https://www.kovapaint.com/> để biết thêm thông tin.