

## KOVA GROUP - KOVA HCM

A 18 Lot A, Truong Son Street, Ward 15  
District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam  
T (84) 8 – 3970 2295 / 96  
F (84) 8 – 3970 2297



PAINT & WATERPROOFING  
Vietnam - United States - Singapore  
Cambodia - Malaysia - Indonesia

# MASTIC DẸO TRONG NHÀ MT-T

**1. Mô tả:** Là loại mastic thông dụng để làm phẳng tường trong nhà trước khi sơn phủ, đã được nhiệt đới hóa hoàn toàn, phù hợp với các công trình cao cấp.

- **Thành phần:** Acrylic kết hợp với Polyurethane, các chất phụ gia hoạt tính và các chất bổ trợ khác.
- **Bề mặt áp dụng:** Bê tông, vữa xi măng, trần thạch cao hoặc trên bề mặt chống thấm.
- **Các đặc tính vượt trội như:**
  - Không rạn nứt chân chim như các loại mastic thông thường, liên kết chặt chẽ với các mao quản của bê tông và vữa xi măng. Có tác dụng làm phẳng bề mặt lồi lõm, trám mạch zoăng, bịt kín các vết nứt nhỏ, giảm thiểu tiêu hao của sơn phủ.
  - Nhiệt đới hóa hoàn toàn, kháng nước tốt hơn mastic bột.
  - Cho độ bền cao nhất trong tất cả các dòng sản phẩm mastic.
- **Đóng gói:** Thùng 25kg.
- **Định mức:** 22-25m<sup>2</sup>/thùng (cho 02 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu.
- **Sản phẩm tương thích khuyến dùng:** Các loại sơn lót và sơn phủ trang trí của KOVA.

## 2. Thông số kỹ thuật:

Tên chỉ tiêu <i>Characteristic</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
1. Độ lưu động/ <i>Consistency</i>	TCVN 3121 : 1979	10,8 (cm)
2. Thời gian đông kết/ <i>Time of setting</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bắt đầu/<i>Initial set</i></li><li>• Kết thúc/<i>Final set</i></li></ul>	TCVN 6017 : 1995	345 (min) 490 (min)
3. Độ bền nước sau khi ngâm 72 h <i>Water resistance after 72 h soaked</i>	TCVN 7239 : 2003 Phần 5.3	Bề mặt không bị bong rộp <i>No blister on tested surface</i>
4. Độ bám dính sau 96 h <i>Adhesive strength after 96 h</i>	TCVN 236 : 1999	0,76 (Mpa)
5. Độ cứng bề mặt sau 96 h <i>Hardness of surface after 96 h</i>	TCVN 2098 : 1993	0,27

## 3. Hướng dẫn thi công:

- **Chuẩn bị bề mặt:**
  - Tường mới phải để khô và ổn định kết cấu. Làm sạch bụi bẩn.
  - Tường cũ phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô.
  - Nếu thời tiết quá khô thì cần làm ẩm tường trước khi thi công mastic

▪ **Thi công:**

- **Bước 1:** Trộn 8-10 kg ximăng với một lượng nước sạch vừa đủ để tạo thành một hỗn hợp nhão sệt, khuấy kỹ cho đồng nhất, sau đó trộn với 25kg mastic dẻo KOVA. Điều chỉnh độ nhão vừa dẻo để trét được dễ dàng.
- **Bước 2:** Thi công 02 lớp, mỗi lớp cách nhau từ 3-4 giờ và độ dày 2 lớp không quá 1.5mm. Nếu trét quá dày sẽ làm giảm độ bền của lớp bột trét. Dùng giấy nhám xả phẳng, thổi sạch bụi. Sau 6-8 giờ có thể lăn sơn lót.

**4. Những vấn đề thường gặp và cách khắc phục:** Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <http://www.kovapaint.com> để biết thêm thông tin.