

KOVA GROUP - KOVA HCM

A 18 Lot A, Truong Son Street, Ward 15
District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
T (84) 8 – 3970 2295 / 96
F (84) 8 – 3970 2297



PAINT & WATERPROOFING
Vietnam - United States - Singapore
Cambodia - Malaysia - Indonesia

SƠN EPOXY KL-5 SÀN SƠN MỀM CHỊU MÀI MÒN, HÓA CHẤT

1. Mô tả: Sơn Epoxy hệ nước 2 thành phần, dùng để phủ sàn xưởng công nghiệp, tầng hầm, bể nước, bể xử lý nước thải, bãi đậu xe, công viên nước, nhà máy thực phẩm, dược phẩm, bệnh viện, trường học,...

- **Thành phần:** Chất tạo màng hệ Epoxy biến tính Alkylsiloxane, Titan Oxit, các chất phụ gia hoạt tính và các chất bổ trợ.
- **Bề mặt áp dụng:** Các bề mặt bê tông, vữa xi măng, kim loại, gỗ.
- **Các đặc tính vượt trội như:**
 - Bền với hóa chất nhẹ, chống thấm, chịu áp lực ngược nhẹ.
 - Chịu tải trọng, va đập, mài mòn, dễ lau chùi.
 - Có thể tích hợp khả năng kháng khuẩn, kháng nấm mốc vượt trội. Có thể điều chỉnh được độ bóng của màng sơn.
 - Bám dính tốt trên bề mặt vữa xi măng, bê tông, sắt thép, gỗ.
 - Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng.
- **Đóng gói:** Lon 1kg và thùng 5kg.
- **Định mức:** 3.0 - 4.0m²/kg (cho 02 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu.
- **Sản phẩm tương thích khuyến dùng:** Chống thấm CT-11A, lớp lót Mastic MT-KL5 sàn hoặc Mastic Levelling của KOVA.

2. Hướng dẫn thi công:

- **Chuẩn bị bề mặt:**
 - Tất cả các bề mặt phải khô và làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ, rêu mốc, vôi, sơn cũ.
 - Đối với sàn mới cần để tối thiểu 21 ngày cho kết cấu bê tông được ổn định mới tiến hành sơn phủ.
 - Nên sử dụng chống thấm CT-11A, mastic MT-KL5 sàn, hoặc mastic Levelling trước khi thi công KL-5 sàn.
- **Thi công:**
 - **Bước 1:** Khuấy kỹ thành phần sơn. Cho hết phụ gia vào sơn, tuyệt đối không bỏ sót phụ gia, khuấy lại, có thể pha thêm 5-10% nước sạch cho vừa độ lỏng (Khối lượng 2 thành phần đã được cân sẵn trong thùng theo đúng tỷ lệ quy định, màng sơn sẽ không khô nếu không cho đủ phụ gia).
 - **Bước 2:** Để khoảng 3 phút cho phụ gia phản ứng hết với sơn. Khuấy lại 1 lần nữa trước khi sơn.

- **Bước 3:** Thi công 02 lớp KL-5, mỗi lớp cách nhau tối thiểu 12 - 24 giờ. Màng sơn đạt độ cứng cực đại sau 7 ngày (Phải dùng hết sơn trong vòng 30 phút kể từ khi đã trộn 2 thành phần, sau thời gian đó sơn sẽ đông cứng và chất lượng sẽ giảm. Thi công đến đâu trộn sơn đến đó).
- **Lưu ý:**
 - Chỉ thi công vào lúc thời tiết khô ráo và nhiệt độ bề mặt không quá 40⁰C. Không thi công khi thời tiết có độ ẩm cao.
 - Khi thi công và sau thi công xong phải đảm bảo thông thoáng để màng sơn mau khô và đảm bảo độ bóng. Nếu mặt thoáng không tốt sẽ làm sơn lâu khô và sơn sẽ bị trắng mờ, mất độ bóng.
 - Không được quét sơn lên ximăng hồ dầu, gạch men, đá và những bề mặt quá nhẵn bóng vì sơn khó bám dính.
- **Bảo quản:** Để nơi khô ráo, đậy kỹ.

3. Những vấn đề thường gặp và cách khắc phục: Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <http://www.kovapaint.com> để biết thêm thông tin.