

## KOVA GROUP - KOVA HCM

A 18 Lot A, Truong Son Street, Ward 15  
District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam  
T (84) 8 – 3970 2295 / 96  
F (84) 8 – 3970 2297



PAINT & WATERPROOFING  
Vietnam - United States - Singapore  
Cambodia - Malaysia - Indonesia

# SƠN NƯỚC TRONG NHÀ VISTA

**1. Mô tả:** Là loại sơn hệ Acrylic phủ trong nhà, đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Dùng để sơn phủ trang trí trong nhà, sau khi đã làm phẳng tường bằng mastic KOVA (dẻo/bột), phù hợp với nhiều loại bề mặt của tất cả các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- **Thành phần:** Chất tạo màng Acrylic, Titan Oxit, các phụ gia hoạt tính, các chất bổ trợ.
- **Bề mặt áp dụng:** Các bề mặt trong nhà của tường bê tông, vữa ximăng sau khi đã dùng mastic để làm phẳng.
- **Các đặc tính vượt trội như:**
  - Chất lượng màu sắc luôn ổn định, không phai màu.
  - Bề mặt sơn bền, mịn màng, không bong tróc, có khả năng chịu chùi rửa.
  - Độ phủ tốt, khô nhanh, dễ thi công.
  - Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng.
- **Đóng gói:** Thùng 5kg và thùng 20kg.
- **Định mức:** 4.0 - 5.0m<sup>2</sup>/kg (cho 02 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu.
- **Sản phẩm tương thích khuyến dùng:** Các loại mastic và sơn lót kháng kiềm của KOVA.

## 2. Thông số kỹ thuật:

Tên chỉ tiêu <i>Characteristic</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
1. Khối lượng riêng (ở 25 <sup>0</sup> C) <i>Density (at 25<sup>0</sup>C)</i>	ISO 2811-1 : 1997	1,497 (g/mL)
2. Thời gian khô <i>Drying time</i>	JIS K 5960 : 1993	0,6 (h)
3. Độ phủ (thử phủ 2 lớp) <i>Spreading area (two applications)</i>	JIS K 5960 : 1993	10,4 (m <sup>2</sup> /L)
4. Độ mịn <i>Fineness</i>	ASTM D 1210-96	15 (μm)
5. Khả năng kháng nước <i>Water resistance</i>	JIS K 5960 : 1993	Màng sơn không bị phồng rộp sau khi ngâm trong nước 96 giờ <i>The sample is free from abnormality even when immersed in water for 96 hours</i>

### **3. Hướng dẫn thi công:**

- **Chuẩn bị bề mặt:**
  - Tường mới phải để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12-15 ngày). Làm sạch bụi bẩn.
  - Tường cũ phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô.
  - Trên bề mặt mastic (dẻo/bột), phải làm sạch bụi rồi lăn 01 lớp sơn lót kháng kiềm trong nhà.
- **Thi công:**
  - **Bước 1:** Có thể pha thêm 10-15% nước sạch cho vừa độ đặc tùy theo nhiệt độ, độ ẩm. Khuấy lại cho sơn đồng nhất.
  - **Bước 2:** Thi công 02 lớp sơn Vista. Mỗi lớp cách nhau 3-4 giờ.
- **Bảo quản:** Để nơi khô, mát. Đậy kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước).

**4. Những vấn đề thường gặp và cách khắc phục:** Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <http://www.kovapaint.com> để biết thêm thông tin.