

## TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM SEAMASTER 6200 SƠN GIAO THÔNG

Sơn giao thông Seamaster 6200 là loại sơn một thành phần gốc nhựa cao su Chlorinate, cho mức độ hoàn thiện cao.

Seamaster 6200 rất nhanh khô và có những đặc tính sau:

- Khả năng che lấp tuyệt vời.
- Độ bền rất cao.
- Khô nhanh.
- Chống mài mòn.
- Chống hòa tan với nhựa trải đường.
- Chống trơn trượt.

Chứng nhận tiêu chuẩn: Đạt chứng nhận tiêu chuẩn SS : 221 : 1979 (1981).

### TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

|  |  |
|--|--|
| Thành phần   | : gốc nhựa cao su Chlorinated.   |
| Chất màu   | : chủ yếu là Titanium Dioxide, các chất màu chịu được thời tiết khắc nghiệt & các chất vô cơ giúp tăng độ bền màu. |
| Dung môi   | : chủ yếu là Aromatic Hydrocarbon  |
| Tỉ trọng (kg/ lít)   | : $1.48 \pm 0.05$  |
| Thành phần chất rắn  | : khoảng 50%   |
| Thời gian khô (ở nhiệt độ $27 \pm 2^{\circ}\text{C}$ & độ ẩm tương đối: $80 \pm 5\%$ ) |  |
| - Khô bề mặt   | : $\leq 5$ phút  |
| - Khô cứng   | : $\leq 8$ phút  |
| Độ dày màng sơn khô đề nghị  | : 60 – 65 micron   |
| Thời gian giữa hai lần phủ   | : 20 phút  |
| Độ phủ lý thuyết   | : $7.7 - 8.3 \text{ m}^2/\text{lít}$   |
| Màu sắc  | : 6201 - màu trắng ( phản quang & không  |

