

CÔNG TY TNHH SƠN SEAMASTER (VN)

SEAMASTER	SƠN LÓT 6250	DỮ LIỆU SẢN PHẨM
-----------	--------------	------------------

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

Đây là loại sơn lót gốc dầu một thành phần, rất nhanh khô, được sử dụng lót cho lớp phủ phản quang trong suốt trên bề mặt gỗ hoặc kim loại, cho bề mặt cứng chắc, phẳng láng, chống chịu được ảnh hưởng của thời tiết.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT:

Bề mặt cần thi công phải phẳng láng, không có các kẽ nứt nhỏ. Dùng chất trám trét hoặc hỗn hợp trét thích hợp để trám những kẽ nứt nhỏ hay những vết nứt sâu. Bề mặt không được dính sáp, dầu mỡ và silicone.

BỀ MẶT CŨ ĐÃ SƠN:

Bề mặt phải sạch, khô, không dính bẩn, dầu mỡ, các phần sơn cũ bị bong tróc. Lớp sơn cũ phải được cạo sạch, xả nhám những chỗ sần sùi, trám trét hoặc lót thích hợp.

TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

Thành phần : 01 thành phần, bổ sung acrylic

Cấu trúc màu : các chất bền màu

Dung môi : dung môi Seamaster

Tỉ trọng (kg/lít) : 1.10 – 1.35

Điểm bắt lửa : khoảng 25°C

Độ nhớt (27 ± 2°C) : 70 – 80 ku

Độ phủ lý thuyết : 14 m²/lít (30 – 45 micron /lớp)

Thời gian khô (27 ± 2°C):

Khô bề mặt: ≤ 5 phút

Khô có thể chạm tay vào: ≤ 20 phút

Khô cứng: ≤ 30 phút

Màu sắc : 6250-85 Đen; 6250-437 Đỏ sáng; 6250-00E55 Trắng; 6250- 22 Vàng sáng; 6250-26 Xanh sáng.

Lớp hoàn thiện : mờ

Pha loãng : nếu cần thiết, có thể pha thêm dung môi Seamaster S7712

Mức độ nhớt khi phun (27 ± 2°C): 16 – 18 sec/tách NK2

Điều kiện lưu trữ : dưới 30°C

Hạn sử dụng : 12 tháng (tối thiểu) khi vẫn còn nguyên đóng gói & để trong môi trường thoáng mát.

Tiêu chuẩn đóng gói : 5 lít & 20 lít

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG:

Dụng cụ thi công: súng phun hoặc rulô lăn.

Dung môi: Nếu cần thiết, có thể pha khoảng dưới 20% Seamaster S7712.

Chất tẩy rửa: dung môi Seamaster S7712.

ẤN TƯỢNG KHÔNG PHẢI

Công ty TNHH Sơn Seamaster (VN)
16 Đại lộ Tự Do, KCN VN-SIN
Huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

- 1 -

Tel : (84-065) 756118/ 228/ 338
Fax : (84-065) 756500
E.mail : spvhq@seamasterpaint.com

CÔNG TY TNHH SƠN SEAMASTER (VN)

SEAMASTER	DỮ LIỆU SẢN PHẨM SƠN PHỦ PHẢN QUANG TRONG SUỐT 6250 – 5555 (NGOẠI THẤT)
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

Đây là loại sơn phủ phản quang trong suốt, rất nhanh khô. Thi công bằng phương pháp phun trên bề mặt đã được sơn lót thích hợp.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT:

Bề mặt phải phẳng láng, không còn các kẽ nứt nhỏ. Bề mặt không dính sáp, dầu nhờn và silicone.

BỀ MẶT CŨ ĐÃ SƠN:

Bề mặt phải sạch, khô, không dính bẩn, dầu mỡ và các phần sơn cũ bong tróc. Lớp sơn cũ phải được cạo sạch, xả nhám những chỗ sần sùi, trám trét & sơn lót thích hợp trước khi phủ lớp phản quang trong suốt.

TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

Thành phần : 01 thành phần, bổ sung nhựa dẻo polymer
Màu sắc : trong suốt
Dung môi : Seamaster S7712
Tỉ lệ trộn : 01 thành phần
Tỉ trọng (kg/lít) : 1.00 – 1.20
Độ phủ lý thuyết : 15 m²/lít
Thời gian khô (27 ± 2°C & độ ẩm tương đối RH: 80 ± 5%):
 Khô bề mặt : ≤ 5 phút
 Khô có thể chạm tay vào: ≤ 10 phút
 Khô cứng : ≤ 30 phút
Lớp hoàn thiện : bóng phản quang
Pha loãng : nếu cần thiết, có thể pha thêm Seamaster S7712
Điều kiện lưu trữ : dưới 30°C
Thời gian sử dụng sau khi đã pha trộn: không áp dụng
Hạn sử dụng : 12 tháng, vẫn còn nguyên đóng gói & để trong môi trường thoáng mát.
Tiêu chuẩn đóng gói : 5 lít & 20 lít.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG:

Dụng cụ thi công: súng phun
Dung môi: nếu cần thiết, pha không quá 40% dung môi Seamaster S7712. Khuấy đều trước khi sử dụng và trong suốt quá trình thi công.
Chất tẩy rửa: dung môi Seamaster S7712.

ẢNH TƯỢNG KHÔNG PHẢI

Công ty TNHH Sơn Seamaster (VN)
16 Đại lộ Tự Do, KCN VN-SIN
Huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

- 2 -

Tel : (84-065) 756118/ 228/ 338
Fax : (84-065) 756500
E.mail : spvqh@seamasterpaint.com