

## TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM

### SEAMASTER 7600 SƠN DẦU SUPERJET ĐỘ BÓNG CAO

Sơn dầu 7600 Semaster SuperJet độ bóng cao, gốc alkyd.

- Khô nhanh.
- Độ bóng cao.
- Độ phẳng cao.

Sử dụng thích hợp cho bề mặt gỗ và kim loại, cả nội thất lẫn ngoại thất.

#### TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

Tỉ trọng (kg / lít) :  $1.00 \pm 0.05$

Độ bóng (nhìn ở 60° đứng) :  $\geq 80\%$

Thời gian khô ở nhiệt độ  $27 \pm 2^\circ\text{C}$  & độ ẩm tương đối  $80 \pm 5\%$ :

- Khô tạm :  $\leq 1$  giờ.

- Khô cứng :  $\leq 8$  giờ.

Độ phủ lý thuyết :  $11.5 - 13.4 \text{ m}^2 / \text{lít}$

Độ dày màng sơn khô đề nghị :  $30 - 35 \text{ micron}$

Độ bóng : bóng.

Màu sắc : tham khảo bảng màu hoặc các màu đặc biệt theo yêu cầu.

Đóng gói : 0.45lít, 0.8 lít, 3 lít.

#### HỆ THỐNG SƠN PHỦ:

1/ 7667 or 1798 Aluminium Wood Primer (đối với bề mặt gỗ).

1329 Red Lead Primer (đối với bề mặt kim loại).

9550 Wash Primer (đối với bề mặt kim loại).



## TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM

### SEAMASTER 7600 SƠN DẦU SUPERJET ĐỘ BÓNG CAO

---

- 2/ 7000 or 1709E (đối với bề mặt gỗ và kim loại).  
7000 (đối với bề mặt nhôm & kim loại mạ kẽm)
- 3/ 7600 SuperJet.

#### DỤNG CỤ THI CÔNG:

Sử dụng cọ, rulô lăn hoặc súng phun.

