

# TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

## TCCS 34 - 2014/ TISON

**TCCS 34 - 2014/TISON do CÔNG TY TNHH SƠN TISON biên soạn và được Tổng Giám Đốc ban hành theo quyết định số : 34 -2014/TISON/QĐ – CBCL ngày 01 tháng 04 năm 2019.**

# TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

CÔNG TY TNHH SƠN TISON	SHIELD COAT SƠN NỘI THẤT CAO CẤP	TCCS 34-2014/TISON
		Có hiệu lực từ ngày 01/04/2019

## I. Phạm vi áp dụng :

Tiêu chuẩn này áp dụng cho hàng hóa **SHIELD COAT – SƠN NỘI THẤT CAO CẤP** để sử dụng, phục vụ cho sơn phủ và trang trí bên trong công trình dân dụng, công nghiệp.

## II. Thông số kỹ thuật :

Là hỗn hợp sơn có chức năng che phủ và trang trí các công trình xây dựng có các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu :

- Độ phủ lý thuyết : 13 - 15 m<sup>2</sup>/ litre.lớp
- Hàm lượng VOC : Max 15 g/L

## III. Yêu cầu kỹ thuật :

STT	Tên chỉ tiêu chất lượng	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Mức chất lượng
01	Độ mịn	µm	SMT 001 FG	Max 30
02	Khối lượng riêng	Kg/lít	SMT 004 RD	1,25 ± 0,05
03	Hàm lượng chất không bay hơi	% KL	SMT 003 SC	50 ± 5
04	Độ nhớt	KU	SMT 007 KU	105 ± 10
05	Độ pH		TCTS 008 pH	8.0 – 9,5
06	Độ bám dính	Điểm	TCVN 2097	Max 2
07	Độ rửa trôi	Chu kỳ	TCVN 8653	Min 100
08	Khả năng kháng kiềm		JIS K 5960	Màng sơn không bị phồng rộp sau khi ngâm 48h trong dd Ca(OH) <sub>2</sub> bão hòa.

**Ghi chú :** Max là mức lớn nhất không được vượt qua  
Min là mức nhỏ nhất không được thấp hơn .



#### IV. Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản :

##### A. Nhãn hàng hóa :

Nhãn hàng hóa được ghi theo Nghị định số 43/2017/NĐ – CP ngày 14/04/2017 của Thủ Tướng chính phủ ban hành qui chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa nhập khẩu, gồm :

1. Tên hàng hóa : **SHIELD COAT – SƠN NỘI THẤT CAO CẤP**

2. Nơi sản xuất : **Công ty TNHH SƠN TISON**

Địa chỉ : **Bình Đáng, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương.**

3. Thể tích thực : **18 litres, 05 litre ...**

4. Thành phần cấu tạo :

Nước, bột khoáng, chất bền màu không chứa chì, nhựa Acrylic Copolimer, các thành phần phụ gia khác.

5. Điều kiện bảo quản :

Bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát..

6. Ngày sản xuất : Xem trên bao bì.

7. Hạn sử dụng : 60 tháng kể từ ngày sản xuất.

8. Hướng dẫn sử dụng :

Bề mặt cần sơn phải sạch và khô, không dính dầu mỡ hoặc các tạp chất. Sau khi xử lý bề mặt kỹ lưỡng, sơn lót nền một lớp SEALER để đạt hiệu quả tốt và chống kiềm hóa.

\* Thời gian khô : Khô bề mặt 30 phút.

\* Khô hoàn toàn : Sau 24 giờ

\* Thời gian chuyển tiếp giữa 02 lớp sơn: Tối thiểu 2 giờ.

\* Dụng cụ sơn : Cọ, rulô hoặc máy phun.

\* Tỷ lệ pha sơn : tối đa từ 5 - 10% nước sạch theo thể tích .

\* Khuấy trộn kỹ trước khi sử dụng.

B. Vận chuyển : sản phẩm được vận chuyển bằng các phương tiện vận tải thông dụng.

