

SƠN NƯỚC TRONG NHÀ TS-99

I. Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho hàng hóa SƠN NƯỚC TRONG NHÀ TS. 99 để sử dụng, phục vụ cho sơn trang trí bên trong công trình dân dụng, công nghiệp.

II. Thông số kỹ thuật

Là hỗn hợp có chức năng che phủ và trang trí các công trình xây dựng có các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu:

- Độ phủ lý thuyết: 6->8m²/lít.lớp
- Hàm lượng VOC: Max 05g/L

III. Yêu cầu kỹ thuật:

STT	Tên chỉ tiêu chất lượng	Đơn vị tính	Mức chất lượng	Phương pháp thử
01	Độ mịn	µm	MAX 60	SMT 001 FG
02	Khối lượng riêng	Kg/lít	1,51+-0,05	SMT 004 RD
03	Độ phủ	m ² /lít.lớp	07+-1	TCTS. 007SR
04	Hàm lượng chất không bay hơi	%KL	55+-5	SMT 003 SC
05	Độ nhớt	KU	105+-10	SMT 007 KU
06	Độ pH		8,0-9,5	TCTS 010 pH
07	Thời gian khô Khô bề mặt: Khô hoàn toàn:	Giờ	MAX 0.5 MAX 24	JIS K 5960 - 1993

Ghi chú: Max là mức lớn nhất không được vượt qua

IV. Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản:

A. Nhãn hàng hóa:

Nhãn hàng hóa được ghi theo Nghị định số 89/2006/NĐ – CP ngày 30/08/2006 của Thủ tướng chính phủ ban hành qui chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, gồm:

1. Tên hàng hóa: SƠN NƯỚC TRONG NHÀ TS. 99
2. Nơi sản xuất: Công ty TNHH Sơn Tison
Địa chỉ: Ấp Bình Đáng, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương.

3. Khối lượng tịnh: 25kg, 05 kg,...

4. Thành phần cấu tạo: Nước, bột khoáng, chất bền màu không chứa chì, nhựa VAE copolimer và các thành phần phụ gia.

5. Điều kiện bảo quản:

Bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát, để xa tầm tay trẻ em.

6. Ngày sản xuất: Xem trên bao bì.

7. Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

8. Hướng dẫn sử dụng:

Bề mặt cần sơn phải sạch và khô, không dính dầu mỡ hoặc các tạp chất khác. Nếu tường cũ phải cạo bỏ lớp sơn vôi cũ, vệ sinh thật sạch bằng cách chà giấy nhám, xong lấy chổi quét sạch bụi phấn sau đó dùng khăn và nước sạch lau tường.

Sau khi xử lý bề mặt kỹ lưỡng, sơn lót một lớp Primer để đạt hiệu quả tốt nhất, chống kiềm hóa.

Khô bề mặt: 30 phút

Sơn lớp kế tiếp: 2-3 giờ

Số lớp sơn: 02 lớp

Dụng cụ sơn: cọ, ru lô hoặc máy phun.

Tỉ lệ pha sơn: Tối đa từ 5% nước sạch theo thể tích.

Khuấy trộn kỹ trước khi sử dụng.

B. Vận chuyển: sản phẩm được vận chuyển bằng các phương tiện vận tải thông dụng.