

SƠN CHỐNG Ồ VÀNG UNILIC ANTI-STAIN

Unilic Anti – Stain là loại sơn lót gốc dầu đặt chế từ nhựa Acrylic biến tính dùng để chống thấm, chống ố vàng, ngăn ngừa hiện tượng phong hóa do quá trình kiềm hóa của bê tông.

Unilic Anti-Stain giúp kéo dài tuổi thọ của màng sơn, thích hợp cho các công trình bên trong và ngoài trời như: ô văng bancon, trần bên dưới nhà vệ sinh, sân thượng,...

Thành phần:

Chất liên kết chính: Nhựa Acrylic biến tính

Bột màu các và các khoáng chất có tính chống kiềm cao.

Dung môi: Aliphatic và các hydrocarbon thơm

Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:

Độ phủ lý thuyết: 6-8m²/kg/lớp

Hướng dẫn sử dụng:

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt cần sơn phải sạch và khô, không dính dầu mỡ và bụi bẩn, độ ẩm an toàn khi thi công của bề mặt là < 20%. Đối với bề mặt cũ thì phải cạo thật sạch các lớp sơn, bả trét cũ, nếu lớp vữa xi măng bị bong tróc hoặc mục nát thì phải tô trét để hoàn thiện, để khô rồi mới thi công.

Thi công:

Unilic Anti-Stain có thể thi công bằng con lăn, cọ quét hoặc súng phun (air spray).

-Thời gian khô: Khô bề mặt 30 phút ở 25 0C

-Khô hoàn toàn: 24 giờ

-Thời gian sơn lớp kế tiếp: 01 giờ

-Pha loãng: Unilic Anti-Stain có thể pha loãng bằng dầu hỏa thông thường nhưng không quá 10% theo khối lượng.

Hệ số sơn đề nghị:

Lớp mastic	Maxcoat ngoài	02 lớp
Sơn lót	Unilic Anti-Stain	01 hoặc 02 lớp
Sơn hoàn thiện	Unilic Interior - Exterior	02 lớp

Lưu trữ:

Đậy kín nắp, bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh xa nguồn nhiệt và lửa

Thông tin an toàn, sức khỏe môi trường:

Khi thi công nên mang khẩu trang, kính bảo hộ, tránh hít phải bụi sơn, trong trường hợp sơn dính vào mắt nên rửa nhiều với nước sạch sau đó đi đến cơ sở y tế. Dùng các dung môi thông thường như White Spirit hoặc dầu hỏa để vệ sinh các công cụ, sau đó rửa lại bằng xà phòng. Cần thận khi vận chuyển, nếu đổ sơn ra ngoài nên phủ lấp bằng cát sau đó thu gom và đổ nơi quy định.

TRánh xa tầm tay trẻ em.

SX THEO TIÊU CHUẨN: TC48-2008/TISON

NSX: Xem trên bao bì

HSD: 60 tháng kể từ ngày sản xuất