

Sơn nội thất ICI-Dulux Inspire

Thông số kỹ thuật

Thành phần cấu tạo: Nhựa gốc Polymer & bột khoáng (46-68%), chất phụ gia (1-10%), nước (31-44%)

Hàm lượng các chất VOC: < 30g/L

Độ phủ lý thuyết : 12 – 14 m²/lít/lớp

Hướng dẫn sử dụng & Bảo quản

Bảo đảm bề mặt sơn phải sạch, không có tạp chất làm giảm độ bám dính như bột, bụi, dầu mỡ hay sáp.

Độ ẩm của bề mặt dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%).

Thi công Sơn:

Khô bề mặt: 30 phút

Sơn lớp sau: 1-2 giờ

Số lớp sơn: 2 lớp

Pha sơn: không cần pha cho sử dụng thông thường. Nhưng nếu cần có thể pha tối đa 10% nước sạch. Khuấy đều trước khi sử dụng.

Làm sạch: rửa sạch dụng cụ với nước sạch ngay sau khi sử dụng.

Bảo quản: tồn trữ sơn ở nơi khô, mát. Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy chặt nắp. Dùng ngay sau khi mở nắp.

hệ thống sơn đề nghị dùng cùng với sơn Dulux Inspire

Tư vấn thi công

Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc.

Sử dụng bột bả Dulux để có bề mặt nhẵn mịn.

Sơn lót 1 lớp Sơn Lót Nội Thất Cao Cấp Dulux (A934-75007) để có bề mặt nhẵn mịn, tăng độ kết dính và giữ màu sắc bền lâu cho lớp sơn hoàn thiện

Không nên pha quá nhiều nước, độ che lấp sẽ kém.