

505PS SƠN LÓT NGOẠI THẤT GỐC DẦU

Giới thiệu chung:

Sản phẩm sử dụng nhựa acrylic có khả năng chịu thời tiết vượt trội làm thành phần chính, kết hợp với các chất phụ gia tăng cường hiệu suất. Sản phẩm dễ thi công, hiệu quả kinh tế cao, phạm vi ứng dụng rộng và tính đa dụng tốt.

Đặc tính:

1. Thi công dễ dàng, vận hành đơn giản, phạm vi ứng dụng rộng và khả năng tương thích tốt.
2. Tốc độ khô nhanh.
3. Dễ thấm vào bề mặt vật liệu, khả năng bám dính vượt trội.

Ứng dụng:

Cho khả năng thẩm thấu tốt trên các bề mặt như tường xi măng, tấm amiăng, tấm thạch cao, tấm canxi silicat và vách ngăn gỗ.

Thuộc tính sản phẩm:

Tỷ trọng (g/ml): 0.96 ± 0.05

Màu sắc: Không màu, trong suốt

Hàm lượng chất rắn theo thể tích (%): $20 \pm 1\%$

Dung môi pha loãng: 31D

Noroo-Nanpao Paints & Coatings (Vietnam) co., ltd

Address: Nhon Trach Industrial Zone II, Nhon Trach Commune, Dong Nai Province, Viet Nam.

Tel: 0251 356 9966

Fax: 0251 356 9955

Website: noroo-nanpao.com

Email: nnv@noroo-nanpao.com.vn

HCMC Office: 028 6281 4208

Ha Noi Office: 024 6681 8927

Thời gian khô:

Phút (M), Giờ (H), Ngày (D)	5°C	20°C	30°C
Khô bề mặt	1H	1/2H	1/3H
Khô cứng	3H	2H	1/2H
Sơn lại (Tối thiểu)	10H	8H	6H

Thời gian khô thay đổi tùy thuộc vào độ dày màng sơn và nhiệt độ môi trường

Độ phủ lý thuyết:

Xấp xỉ. 10m²/L/lớp (Độ dày màng sơn khô: 20 μm mỗi lớp).

Độ phủ thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện ứng dụng, độ nhám bề mặt và tông màu.

Dụng cụ thi công:

Dụng cụ: Súng phun, con lăn hoặc cọ sơn

Độ dày màng khô: Điều chỉnh theo yêu cầu

Điều kiện thi công: Thi công ở nhiệt độ trên 5°C và độ ẩm tương đối dưới 85%

Làm sạch: Sau khi sử dụng, khuyến nghị rửa sạch tất cả dụng cụ bằng nước sạch

Nếu cần pha loãng, hãy sử dụng nước sạch để pha

Đối với tường có mức độ phân hóa khác nhau, điều chỉnh tỷ lệ pha loãng phù hợp theo khả năng hấp thụ của bề mặt và số lớp sơn được thi công.

Noroo-Nanpao Paints & Coatings (Vietnam) co., ltd

Address: Nhon Trach Industrial Zone II, Nhon Trach Commune, Dong Nai Province, Viet Nam.

Tel: 0251 356 9966

Fax: 0251 356 9955

Website: noroo-nanpao.com

Email: nnv@noroo-nanpao.com.vn

HCMC Office: 028 6281 4208

Ha Noi Office: 024 6681 8927

Hướng dẫn sử dụng:

Xử lý bề mặt:

Trước khi sơn, bề mặt tường ngoài phải cứng, khô, sạch, không dính dầu mỡ, bụi bẩn và các chất gây ô nhiễm khác (đối với bụi bẩn dầu mỡ, vui lòng làm sạch bằng dung môi thích hợp).

Tùy theo tình trạng bề mặt, có thể sử dụng các phương pháp xử lý sau:

Tường mới (Bề mặt chưa được sơn):

Đảm bảo tường khô hoàn toàn và bề mặt bê tông, xi măng hoặc thạch cao đã được bảo dưỡng đúng cách.

Độ ẩm, hàm lượng cát và độ kiềm bề mặt phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Moisture content below 8%
- Surface pH below 10

Trước khi sơn, cần làm sạch bụi bẩn trên bề mặt.

Nếu có vết nứt hoặc bề mặt không bằng phẳng do co ngót hoặc lỗi kết cấu, và sơn không thể làm phẳng, hãy sử dụng bột trét (tốt nhất là bột trét mịn) để vá. Sau khi trám, chà nhám cho phẳng trước khi tiếp tục sơn.

Sơn lại (Bề mặt đã được sơn trước đó):

Nếu lớp sơn cũ vẫn còn bám dính tốt, có thể tiếp tục sơn.

Tuy nhiên, nếu lớp sơn có dấu hiệu bị phân hóa, hãy chà nhám nhẹ bề mặt hoặc sử dụng vòi phun nước áp suất thấp để loại bỏ các lớp bột bong tróc.

Đảm bảo bề mặt khô và mịn trước khi sơn lại.

Đối với những khu vực lớp sơn cũ bị bong tróc hoặc nứt, hãy loại bỏ tất cả các bộ phận bong tróc và sửa chữa trước khi sơn lớp sơn mới.

Phương pháp thi công:

1. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng sơn trước khi thi công.
2. Khuấy đều sơn trước khi sử dụng để đảm bảo độ đồng nhất.
3. Tuân thủ tỷ lệ pha loãng được khuyến nghị trong hướng dẫn sử dụng — không pha quá loãng.
4. Tùy thuộc vào dụng cụ thi công được sử dụng, hãy thi công số lớp sơn và độ dày màng sơn theo khuyến nghị để đảm bảo chất lượng sơn phủ.
5. Trong quá trình thi công, tránh thêm nước hoặc các chất khác vào sơn.
6. Vệ sinh tất cả dụng cụ ngay sau khi sử dụng.
7. Không đổ sơn đã pha loãng trở lại thùng chứa ban đầu

Noroo-Nanpao Paints & Coatings (Vietnam) co., ltd

Address: Nhon Trach Industrial Zone II, Nhon Trach Commune, Dong Nai Province, Viet Nam.

Tel: 0251 356 9966

Fax: 0251 356 9955

Website: noroo-nanpao.com

Email: nnv@noroo-nanpao.com.vn

HCMC Office: 028 6281 4208

Ha Noi Office: 024 6681 8927

Quy trình thi công khuyến nghị:

Bề mặt tường nội thất

Hệ thống sơn	Tên sản phẩm	Phương pháp thi công	Số lớp
Xử lý vết nứt / san phẳng	815PI Bột trét nội thất	Bay/ Cào	1-2
Lớp lót	505PS Sơn lót ngoại thất gốc dầu	Con lăn / Cọ / Phun	1-2
Lớp phủ	815S Sơn phủ ngoại thất gốc dầu	Con lăn / Cọ / Phun	2-3

Bề mặt tường ngoại thất

Hệ thống sơn	Tên sản phẩm	Phương pháp thi công	Số lớp
Xử lý vết nứt / san phẳng	815PE Bột trét ngoại thất	Bay/ Cào	1-2
Lớp lót	505PS Sơn lót ngoại thất gốc dầu	Con lăn / Cọ / Phun	1-2
Lớp phủ	815S Sơn phủ ngoại thất gốc dầu	Con lăn / Cọ / Phun	2-3

Bảo quản:

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ từ 5°C đến 35°C. Đảm bảo đóng kín nắp hộp sau khi mở. Tránh để lẫn tạp chất vào sơn vì có thể làm giảm chất lượng. Nếu chưa mở và bảo quản đúng cách, hạn sử dụng là 2 năm.

Đóng gói:

Thùng lớn: 18L
Thùng nhỏ: 3.6L

Noroo-Nanpao Paints & Coatings (Vietnam) co., ltd

Address: Nhon Trach Industrial Zone II, Nhon Trach Commune, Dong Nai Province, Viet Nam.

Tel: 0251 356 9966

Fax: 0251 356 9955

Website: noroo-nanpao.com

Email: nnv@noroo-nanpao.com.vn

HCMC Office: 028 6281 4208

Ha Noi Office: 024 6681 8927

An toàn khi sử dụng:

1. Đảm bảo thông gió tốt trong quá trình thi công. Tránh để sơn tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và nguồn nhiệt.
2. Để tránh kích ứng da hoặc mắt và hít phải quá nhiều hơi, hãy đeo găng tay, kính bảo hộ và đồ bảo hộ.
3. Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, hãy rửa ngay bằng nhiều nước sạch và tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu cần.

Miễn trừ trách nhiệm:

Các thông tin trên đây chỉ thể hiện những tính chất, đặc điểm và ứng dụng điển hình của sản phẩm, được cung cấp như ý kiến hướng dẫn từ phía công ty. Những thông tin này không được xem là sự bảo đảm chất lượng sản phẩm, cũng như không phải là cơ sở để công ty phải chịu trách nhiệm pháp lý hay mặc nhiên hiểu rằng công ty có nghĩa vụ bồi thường. Người sử dụng có trách nhiệm tự xác nhận khả năng phù hợp của từng lô sản phẩm đối với mục đích sử dụng cụ thể trước khi đưa vào áp dụng.

Technical Data Sheet for 505PS/ Version 1.0/ Date of last alteration: 2025/11/22

Noroo-Nanpao Paints & Coatings (Vietnam) co., ltd

Address: Nhon Trach Industrial Zone II, Nhon Trach Commune, Dong Nai Province, Viet Nam.

Tel: 0251 356 9966

Fax: 0251 356 9955

Website: noroo-nanpao.com

Email: nnv@noroo-nanpao.com.vn

HCMC Office: 028 6281 4208

Ha Noi Office: 024 6681 8927