

## 711 SƠN LÓT EPOXY CHO SÀN

### Giới thiệu chung:

Sản phẩm này sử dụng nhựa epoxy làm nhựa chính, kết hợp với chất đóng rắn polyamide để tạo thành lớp sơn lót trong suốt có độ bám dính tốt. Lớp sơn có độ bám ưu việt, tính mềm dẻo, khả năng chống hóa chất, độ thấm thấp và khả năng chịu axit, dầu mỡ, dung môi, nước khá tốt.

### Đặc tính:

1. Lớp màng sơn có độ mềm dẻo và khả năng bám dính tuyệt vời.
2. Khả năng chống hóa chất tốt.

### Ứng dụng:

Dùng làm lớp phủ chống bụi cho bề mặt nền bê tông hoặc nền xi măng, và cũng có thể được sử dụng như lớp sơn lót cho các hệ thống sơn epoxy trên nền xi măng hoặc bê tông.

### Thuộc tính sản phẩm:

Độ nhớt:  $46 \pm 5$  KU (25°C)

Tỷ trọng (g/ml):  $0.96 \pm 0.05$

Hàm lượng chất rắn theo thể tích (%):  $38 \pm 1\%$

Màu sắc: Trong suốt

Tỷ lệ pha trộn: A:B = 3:1 (Theo khối lượng)

Dung môi pha loãng: 926D

Số lớp khuyến nghị: 1 lớp

### Noroo-Nanpao Paints & Coatings (Vietnam) co., ltd

Address: Nhon Trach Industrial Zone II, Nhon Trach Commune, Dong Nai Province, Viet Nam.

Tel: 0251 356 9966

Fax: 0251 356 9955

Website: [noroo-nanpao.com](http://noroo-nanpao.com)

Email: [nnv@noroo-nanpao.com.vn](mailto:nnv@noroo-nanpao.com.vn)

HCMC Office: 028 6281 4208

Ha Noi Office: 024 6681 8927

## Thời gian khô:

Phút (M), Giờ (H), Ngày (D)	30°C
Khô bề mặt	4H
Khô cứng	24H
Sơn lại (Tối thiểu)	8H
Sơn lại (Tối đa)	2D
Thời gian sử dụng sau khi phôi trộn	6H

Thời gian khô thay đổi tùy thuộc vào độ dày màng sơn và nhiệt độ môi trường

## Độ phủ lý thuyết:

Xấp xỉ. 12.6 m<sup>2</sup>/L/lớp (Độ dày màng sơn khô: 30 μm mỗi lớp).

Độ phủ thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện ứng dụng, độ nhám bề mặt và tông màu.

## Hướng dẫn sử dụng:

### Xử lý bề mặt:

Bề mặt cần phải bằng phẳng và khô ráo.

Trước khi thi công, phải loại bỏ nước, dầu mỡ, lớp sơn cũ bị hư hỏng và các chất bẩn khác trên bề mặt.

### Chuẩn bị vật liệu

Khuấy đều trước khi sử dụng. Làm theo hướng dẫn sử dụng, trộn đều với chất đóng rắn theo tỷ lệ.

Trong điều kiện bình thường, không cần thêm dung môi pha loãng

(Nếu cần thêm, chỉ sử dụng dung môi được khuyến cáo, lượng thêm < 5%).

## Bảo quản:

Thời hạn sử dụng: 12 tháng.

Sản phẩm phải được bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và tránh ẩm ướt.

### Noroo-Nanpao Paints & Coatings (Vietnam) co., ltd

Address: Nhon Trach Industrial Zone II, Nhon Trach Commune, Dong Nai Province, Viet Nam.

Tel: 0251 356 9966

Fax: 0251 356 9955

Website: [noroo-nanpao.com](http://noroo-nanpao.com)

Email: [nnv@noroo-nanpao.com.vn](mailto:nnv@noroo-nanpao.com.vn)

HCMC Office: 028 6281 4208

Ha Noi Office: 024 6681 8927

## Lưu ý:

1. Trước khi thi công, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng sơn.
2. Sau khi mở nắp, hãy khuấy đều sơn trước khi sử dụng.
3. Cần pha loãng theo đúng tỷ lệ được hướng dẫn, tuyệt đối không pha loãng quá mức.
4. Thành phần chính và chất đóng rắn phải được trộn đều theo đúng tỷ lệ đã hướng dẫn.
5. Bề mặt thi công phải loại bỏ dầu mỡ, nước, bụi bẩn... và phải khô ráo. Độ ẩm của bề mặt phải dưới 8%.
6. Sản phẩm dễ cháy, nên tránh xa nguồn nhiệt và lửa.
7. Khu vực thi công cần thông thoáng; công nhân phải tránh tiếp xúc da và mắt, tham khảo SDS để biết biện pháp an toàn.
8. Không sử dụng khi nhiệt độ dưới 5°C hoặc độ ẩm không khí trên 85%.
9. Các thành phần chưa sử dụng phải được bịt kín và bảo quản nơi khô mát.
10. Lớp phủ epoxy nền có thể đổi màu hoặc ngả màu khi tiếp xúc ánh sáng lâu dài; đây là hiện tượng bình thường, không ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu suất của sản phẩm.

## Đóng gói:

Thùng lớn:	18L
Thùng nhỏ:	3.6L

## An toàn khi sử dụng:

1. Khi thi công phải giữ nơi làm việc thông thoáng; sơn phải được bảo quản xa nguồn nhiệt và ánh sáng trực tiếp.
2. Để tránh da hoặc mắt bị kích ứng do tiếp xúc với sơn, hãy mang găng tay, kính bảo hộ và các thiết bị bảo vệ cá nhân.
3. Nếu sơn dính vào mắt, hãy rửa ngay bằng nhiều nước sạch và nhanh chóng đến cơ sở y tế.
4. Để sản phẩm ở nơi trẻ em không thể với tới.

## Miễn trừ trách nhiệm:

Các thông tin trên đây chỉ thể hiện những tính chất, đặc điểm và ứng dụng điển hình của sản phẩm, được cung cấp như ý kiến hướng dẫn từ phía công ty. Những thông tin này không được xem là sự bảo đảm chất lượng sản phẩm, cũng như không phải là cơ sở để công ty phải chịu trách nhiệm pháp lý hay mặc nhiên hiểu rằng công ty có nghĩa vụ bồi thường. Người sử dụng có trách nhiệm tự xác nhận khả năng phù hợp của từng lô sản phẩm đối với mục đích sử dụng cụ thể trước khi đưa vào áp dụng.

Technical Data Sheet for 711/ Version 1.0/ Date of last alteration: 2025/12/02

### Noroo-Nanpao Paints & Coatings (Vietnam) co., ltd

Address: Nhon Trach Industrial Zone II, Nhon Trach Commune, Dong Nai Province, Viet Nam.

Tel: 0251 356 9966

Fax: 0251 356 9955

Website: [noroo-nanpao.com](http://noroo-nanpao.com)

Email: [nnv@noroo-nanpao.com.vn](mailto:nnv@noroo-nanpao.com.vn)

HCMC Office: 028 6281 4208

Ha Noi Office: 024 6681 8927