

926 SƠN SÀN EPOXY GỐC DUNG MÔI

Giới thiệu chung:

Sản phẩm này là sơn phủ sàn epoxy, sử dụng nhựa epoxy làm nhựa chính, kết hợp với chất đóng rắn polyamide. Màng sơn có độ bám dính tuyệt vời, độ dẻo tốt, khả năng kháng hóa chất cao và độc tính thấp. Ngoài ra, sản phẩm còn có khả năng chịu axit, kiềm, dầu mỡ, dung môi và độ ẩm rất tốt.

Đặc tính:

1. Màng sơn có độ đàn hồi cao và độ bám dính trên bề mặt nền rất tốt.
2. Khả năng kháng hóa chất tốt, chống bám dầu, chịu axit-kiềm và chịu sương muối.
3. Màng sơn có tính chất cơ học vượt trội: độ bền cơ học cao, độ cứng tốt và khả năng chống mài mòn xuất sắc.

Ứng dụng:

Sử dụng làm sơn phủ sàn epoxy cho bệnh viện, nhà máy dược G.M.P, phòng sạch, nhà máy điện tử, nhà máy dệt, các khu vực yêu cầu độ sạch cao, văn phòng, phòng trưng bày, phòng đóng gói, xưởng sửa chữa ô tô và các công trình tương tự.

Thuộc tính sản phẩm:

Độ nhớt: 80 ± 5 KU (25°C)

Tỷ trọng (g/ml): 1.2 ± 0.05 (g/ml)

Hàm lượng chất rắn thể tích (%): 54 ± 1 %

Màu sắc: Vui lòng tham khảo bảng màu tiêu chuẩn

Tỷ lệ pha chất đóng rắn: A : B = 5 : 1 (theo khối lượng)

Dung môi pha loãng: 926D

Số lớp sơn đề nghị: 1-2 lớp

Noroo-Nanpao Paints & Coatings (Vietnam) co., ltd

Address: Nhon Trach Industrial Zone II, Nhon Trach Commune, Dong Nai Province, Viet Nam.

Tel: 0251 356 9966

Fax: 0251 356 9955

Website: noroo-nanpao.com

Email: nrv@noroo-nanpao.com.vn

HCMC Office: 028 6281 4208

Ha Noi Office: 024 6681 8927

Thời gian khô:

Min (phút) \ H (giờ) \ D (ngày)	30°C
Khô bề mặt	2H
Khô cứng	24H
Thời gian sơn lại (tối thiểu)	1D
Thời gian sơn lại (tối đa)	2D
Thời gian sử dụng sau khi pha trộn	4H

Lưu ý: Thời gian khô có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ và độ ẩm môi trường.

Độ phủ lý thuyết:

Thông thường: 13.5 m²/L/lớp (với độ dày màng khô: 40 μm mỗi lớp).

Lượng sơn thực tế cần sử dụng sẽ khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố như tình trạng mặt đất, loại sơn, độ bóng và màu sắc.

Hướng dẫn sử dụng

Yêu cầu xử lý bề mặt:

Bề mặt thi công phải phẳng và khô.

Trước khi thi công, cần loại bỏ hoàn toàn nước, dầu mỡ, lớp sơn cũ bị hư hại và các tạp chất khác

Chuẩn Bị Sơn:

Khuấy đều trước khi sử dụng. Trộn kỹ với chất đông rắn theo đúng hướng dẫn.

Trong điều kiện bình thường, không cần pha loãng. (Nếu cần, chỉ sử dụng dung môi pha loãng chuyên dụng, lượng thêm vào < 5%).

Bảo quản:

Hạn sử dụng: 12 tháng

Bảo quản kín ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và tránh xa nguồn lửa.

Noroo-Nanpao Paints & Coatings (Vietnam) co., ltd

Address: Nhon Trach Industrial Zone II, Nhon Trach Commune, Dong Nai Province, Viet Nam.

Tel: 0251 356 9966

Fax: 0251 356 9955

Website: noroo-nanpao.com

Email: nnv@noroo-nanpao.com.vn

HCMC Office: 028 6281 4208

Ha Noi Office: 024 6681 8927

Lưu ý an toàn:

1. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng sơn trước khi thi công.
2. Sau khi mở nắp, cần khuấy đều sơn.
3. Tuân thủ nghiêm ngặt tỷ lệ pha loãng theo hướng dẫn; không được pha quá mức.
4. Thành phần chính và chất đóng rắn phải được trộn đều theo đúng tỷ lệ chỉ định.
5. Bề mặt thi công phải sạch dầu mỡ, nước, bụi bẩn; độ ẩm của nền phải dưới 8%.
6. Sản phẩm dễ cháy, cần tránh xa nguồn nhiệt và ngọn lửa.
7. Khu vực thi công phải thông gió tốt. Tránh tiếp xúc với da và mắt; tham khảo SDS để biết thêm thông tin an toàn.
8. Không thi công khi nhiệt độ dưới 5°C hoặc độ ẩm tương đối vượt quá 85%.
9. Phần sơn và chất đóng rắn chưa dùng hết phải được đậy kín riêng biệt và bảo quản nơi thoáng mát.
10. Sơn epoxy sàn có thể bị phai màu hoặc đổi màu khi tiếp xúc ánh nắng; đây là hiện tượng bình thường và không ảnh hưởng đến chất lượng hay tính năng của sản phẩm.

Đóng gói:

Thùng lớn:	16.0	L
Thùng nhỏ:	3.2	L

An toàn khi sử dụng:

1. Khi thi công cần giữ thông gió tốt, sơn phải tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt.
2. Sử dụng khẩu trang, găng tay và các thiết bị bảo hộ khác để tránh tiếp xúc trực tiếp với cơ thể.
3. Nếu sơn dính vào mắt, lập tức rửa sạch bằng nhiều nước và đến bác sĩ điều trị.
4. Bảo quản sản phẩm ở nơi trẻ em không với tới.

Miễn trừ trách nhiệm:

Các thông tin trên đây chỉ thể hiện những tính chất, đặc điểm và ứng dụng điển hình của sản phẩm, được cung cấp như ý kiến hướng dẫn từ phía công ty. Những thông tin này không được xem là sự bảo đảm chất lượng sản phẩm, cũng như không phải là cơ sở để công ty phải chịu trách nhiệm pháp lý hay mặc nhiên hiểu rằng công ty có nghĩa vụ bồi thường. Người sử dụng có trách nhiệm tự xác nhận khả năng phù hợp của từng lô sản phẩm đối với mục đích sử dụng cụ thể trước khi đưa vào áp dụng.

Technical Data Sheet for 926/ Version 1.0/ Date of last alteration: 2025.12.09

Noroo-Nanpao Paints & Coatings (Vietnam) co., ltd

Address: Nhon Trach Industrial Zone II, Nhon Trach Commune, Dong Nai Province, Viet Nam.

Tel: 0251 356 9966

Fax: 0251 356 9955

Website: noroo-nanpao.com

Email: nnv@noroo-nanpao.com.vn

HCMC Office: 028 6281 4208

Ha Noi Office: 024 6681 8927