MASTIC POLY

Mã sản phẩm: A163

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Mastic Poly CADIN A163 là loại mastic bả mỏng 2 thành phần chuyên dùng để sửa chữa những khuyết điểm trên kim loại, vết nứt bê tông hay các bề mặt gỗ, chịu nhiệt được tới 200°C.

Mastic Poly CADIN A163 được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 144:2021/HTP và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Dễ bả mỏng, trám trét.

Bám dính tốt và dễ chà nhám.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Thời gian khô	Khô mặt: 40 phút
	Khô cứng: sau 2 giờ
Tỷ lệ phối trộn (Mastic/cứng)	100/1
Thời gian sống sau khi phối trộn	15 - 20 phút

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt kim loại, vết nứt bê tông hay các bề mặt gỗ phải sạch, khô, không dính dầu mỡ, rỉ sắt, bụi bẩn. Xả nhám kỹ bề mặt cần sơn.

Thi công:

Trộn đều phần mastic và phần cứng theo tỷ lệ: 100 phần mastic với 1 phần cứng.

Sau 30 phút đến 1 giờ có thể xả nhám.

DỤNG CỤ.

Dao trét, bay chuyên dụng.

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong lon sắt:

Bộ/1 kg

Bộ/3 kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 4 tháng

Ngày phát hành 30/01/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.