

SƠN LÓT CHO KÍNH

Mã sản phẩm: A393

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn lót cho kính CADIN A393 là loại sơn chuyên dùng để lót lên kính có tác dụng bảo vệ, tăng khả năng bám dính với lớp sơn phủ. Sơn được sử dụng trên các công trình như: logo, biển hiệu quảng cáo, các công trình kính màu làm điểm nhấn cho các tòa nhà, các sản phẩm trang trí kính.

Sơn lót cho kính CADIN A393 được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 141:2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9013:2011 và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Tăng độ bám dính.

Màng sơn cứng.

Chịu thời tiết khắc nghiệt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Không màu
Hàm lượng rắn (sau phối trộn)	Min.40 %
Tỷ trọng	0.95 ± 0.05 g/ml
Định mức lý thuyết	8-10m ² /kg/lớp 40μm (tùy thuộc điều kiện bề mặt)
Định mức trung bình	8m ² /kg/lớp
Tỷ lệ phối trộn (A/B)	4/1
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 75-125μm Độ dày khô: 30-50 μm
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 4 giờ Khô chân: Sau 16 giờ Khô cứng hoàn toàn để sử dụng: sau 5-7 ngày
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 2 giờ
Thời gian sống	2 giờ

Chất pha loãng/ làm sạch Dung môi H101

Tỷ lệ pha loãng 5-10%

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn lót cho kính CADIN 1 lớp

Sơn phủ cho kính CADIN 1 – 2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Rửa qua kính bằng nước sạch hoặc nước rửa kính. Sau đó lau lại bằng giẻ sạch, khô để đảm bảo bề mặt không dính các tạp chất.

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất, độ ẩm bề mặt <6 %.

Thi công: Khuấy thật đều, thi công 1 lớp sơn lót cho kính CADIN, sau đó tiến hành sơn phủ cho kính, mỗi lớp cách nhau tối thiểu sau 2 giờ.

Dùng súng (Bitule) để thi công.

Không sử dụng, ru lô để đảm bảo độ mịn và đều.

DỤNG CỤ.

Súng phun, máy khuấy.

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng nhựa:

1 Kg

5 Kg

20 Kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 24 tháng

Ngày phát hành 30/01/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.