

SƠN KẼ VẠCH PHẢN QUANG

Mã sản phẩm: KV100

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn kẻ vạch phản quang KV100 là một loại sơn Acrylic một thành phần dùng để kẻ vạch đứng hoặc vạch đường nằm ngang chịu tải trọng nhẹ.

Sơn kẻ vạch phản quang CADIN KV100 được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 041: 2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8787:2011 về “Sơn tín hiệu giao thông - Sơn vạch đường hệ dung môi - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử” và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao

Màng sơn cứng

Nhanh khô

Có khả năng phản quang

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trắng, vàng, đỏ, đen hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Hàm lượng rắn	Min 50 %
Tỷ trọng	1.25 ± 0.1 g/ml
Định mức lý thuyết	7-8 m ² /kg/50μm
Định mức trung bình	3.5m ² /kg/2 lớp
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 80-100μm Độ dày khô: 40-50μm
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 15 phút. Khô chân: Sau 6 giờ Khô cứng hoàn toàn: Sau 5-7 ngày
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 1 giờ
Chất pha loãng/ làm sạch	Dung môi H101

Tỷ lệ pha loãng 10-20%

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn lót kẻ vạch CADIN KV300 1 lớp

Sơn kẻ vạch đường phản quang CADIN KV100 2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất. Độ ẩm bề mặt dưới 16%. Bề mặt bê tông mới phải để sau 28 ngày mới tiến hành thi công sơn (trong điều kiện bình thường).

Thi công: Khuấy thật đều, pha thêm 10-20% dung môi H101 thi công 2 lớp sơn kẻ vạch phản quang CADIN.

Tăng khả năng phản quang thì kết hợp rải bi phản quang ngay khi màng sơn còn ướt với độ dày màng sơn từ 0.4-0.5mm và hạt phải chìm trong sơn từ 40-60%.

DỤNG CỤ.

Cọ, rulô.

Rửa sạch dụng cụ sau khi thi công.

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong lon/thùng sắt:

20 Kg

5 Kg

1 Kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 30/01/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.