

SƠN SILICON CADIN NGOẠI THẤT

Mã sản phẩm: S200

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn silicon CADIN ngoại thất co giãn, che phủ, chống thấm các màu S200 là loại sơn Polyurethane hệ nước 1 thành phần có độ co giãn, đàn hồi cao với khả năng chống thấm ưu việt, có thể tự làm sạch với hiệu ứng lá sen. Sản phẩm có màng sơn bóng, màu sắc phong phú thích hợp cho tường ngoài.

Sơn silicon CADIN ngoại thất S200 được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 023:2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8652:2020 về “Sơn tường dạng nhũ tương” và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao, chống thấm tốt, bền màu.

Khả năng kháng nước, kháng kiềm, chống rêu mốc cao.

Dễ thi công, an toàn, không độc hại.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Theo bảng màu
Hàm lượng rắn	Min 45 %
Tỷ trọng	1.15 ± 0.05 g/ml
Định mức lý thuyết	8 – 10 m ² /lít/lớp
Định mức trung bình	5m ² /lít/2 lớp
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 1 giờ Khô cứng: Sau 24 giờ
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 4 giờ
Chất pha loãng/ làm sạch	Nước sạch
Tỷ lệ pha loãng	10 - 15%

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Bột trét nội ngoại thất CADIN	2 lớp
Sơn lót kháng kiềm CADIN	1 - 2 lớp

Sơn ngoại thất silicon CADIN 2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, các tạp chất khác.

Độ ẩm bề mặt dưới 16%. Đối với bề mặt cũ phải làm sạch triệt để các lớp vật liệu phủ cũ, giải quyết tận gốc các nguyên nhân gây thấm làm ẩm bề mặt cần sơn. Đối với bề mặt bê tông mới, phải để khô từ 21 - 28 ngày mới thi công.

Thi công: Khuấy thật đều, thi công 2 lớp sơn ngoại thất silicon CADIN, mỗi lớp cách nhau tối thiểu sau 4 giờ.

DỤNG CỤ.

Cọ, ru lô.

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng nhựa:

5 Lít

18 Lít

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 24 tháng

Ngày phát hành 14/04/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.