

Sơn đá epoxy tự san phẳng CADIN A254 1 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt bê tông mới phải để sau 21-28 ngày mới thi công sơn. Độ ẩm bề mặt dưới 16%.
Sạch sẽ bụi bẩn, không dính dầu mỡ, tạp chất...

Thi công:

Khuấy đều phần A bằng máy khuấy. Đổ từ từ phần đóng rắn (phần B) vào thùng chứa phần A theo tỉ lệ 6 phần A và 1 phần B. Khuấy thật đều khoảng 3 phút cho đến khi hỗn hợp đồng nhất rồi tiến hành thi công.

Thi công bằng phương pháp đổ và gạt.

Hỗn hợp đã phối trộn không được để quá 20 phút.

Chú ý: không pha dung môi

DỤNG CỤ.

Bay bả, máy khuấy, cần gạt.

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong lon/thùng sắt:

7 Kg/1 bộ với 6 Kg A và 1 Kg B

21 Kg/1 bộ với 18 Kg A và 3 Kg B

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường thi công. Nhiệt độ cao giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 26/10/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.