

SƠN DẦU TÀU BIỂN

Mã sản phẩm: A114

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn dầu tàu biển CADIN A114 là dòng sơn phủ màu gốc nhựa Alkyd biến tính. Lớp sơn có độ cứng cao, khả năng kháng ẩm, kháng UV, kháng nước, chịu nước biển và kháng mài mòn cực kì tốt. Sản phẩm phù hợp để bảo vệ trang trí tàu biển, ngăn chặn tình trạng hà, rong rêu bám dưới đáy tàu.

Sơn dầu tàu biển CADIN A114 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 096:2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5730:2020 về “Sơn Alkyd” và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao, màng sơn dai và cứng

Chịu đựng thời tiết tốt

Kháng ẩm và kháng hơi muối tốt

Kháng mài mòn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Theo bảng màu hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Hàm lượng rắn	Min.47 %
Tỷ trọng	1.10 ± 0.05 g/ml
Định mức lý thuyết	10-12m ² /lít/lớp 40µm (tùy thuộc điều kiện bề mặt)
Định mức trung bình	5m ² /lít/2 lớp
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 64-106µm Độ dày khô: 30-50µm
Khô mặt	Sau 3 giờ
Khô toàn chân	Sau 36 giờ
Khô hoàn toàn để sử dụng	Sau 7 ngày
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 6 giờ

Chất pha loãng/ làm sạch	Dung môi theo chỉ định của nhà sản xuất
Tỷ lệ pha loãng	10 -20%

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn chống rỉ Clo CADIN A102	1-2 lớp
Sơn dầu tàu biển CADIN A114	2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất. Độ ẩm bề mặt dưới 60%.

Thi công:

Khuấy thật đều, thi công 1-2 lớp sơn chống rỉ CADIN A102. Sau đó thi công 2 lớp sơn dầu tàu biển CADIN A114, mỗi lớp cách nhau tối thiểu sau 24 giờ.

DỤNG CỤ.

Súng phun thông thường, cọ, ru lô.

Chú ý không sơn quá dày.

Pha từ 5-20% dung môi theo chỉ định của nhà sản xuất.

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong lon/thùng thiếc:



0.8 lít



5 lít



17.5 lít

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

Lưu ý:

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

(Pha đúng dung môi theo chỉ định của nhà sản xuất)

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 24 tháng

Ngày phát hành 15 /09/2023

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.