

SƠN KẼM ĐA NĂNG

Mã sản phẩm: A130

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn kẽm đa năng CADIN A130 là loại sơn cao cấp 1 thành phần có độ bám dính cao có thể sơn trực tiếp lên bề mặt kẽm, inox mà không cần lớp sơn lót giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Sơn có tác dụng trang trí, bảo vệ sắt thép mạ kẽm, tole mạ kẽm, inox trong công nghiệp, xây dựng trong nhà và ngoài trời.

Sơn kẽm đa năng CADIN được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 006:2021/CADIN và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao

Màng sơn cứng

Nhanh khô

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Theo bảng màu hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Hàm lượng rắn	Min.50 %
Tỷ trọng	0.96 -1.0 kg/lít (tùy màu)
Định mức lý thuyết	10-12m ² /lít/lớp 40μm (tùy điều kiện bề mặt)
Định mức trung bình	10m ² /lít/lớp
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 60-100μm Độ dày khô: 30-50μm
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 15-20 phút Khô chân: Sau 16 giờ Khô cứng hoàn toàn : Sau 5-7 ngày
Chất pha loãng/ làm sạch	Dung môi H101/H107
Tỷ lệ pha loãng	10-20%

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn kẽm đa năng CADIN 1-2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất.

Thi công:

Khuấy thật đều, thi công lớp đầu tiên. Sau đó ta thi công lớp thứ 2 liền kề ngay khi lớp 1 còn ướt để hoàn thiện sản phẩm.

DỤNG CỤ.

Súng phun thông thường.

Có thể sử dụng cọ, ru lô cho những khu vực nhỏ nhưng phải đảm bảo đạt độ dày quy định.

Rửa sạch dụng cụ sau khi thi công

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

17.5 Lít

5 Lít

3 Lít

0.8 Lít

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

Chỉ được sử dụng dung môi H101 của nhà sản xuất cung cấp, nếu sử dụng dung môi bên ngoài cần kiểm tra trước, đạt yêu cầu mới được sử dụng. Nếu có sự cố xảy ra khi sử dụng dung môi bên ngoài thì nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 04/10/2021

Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.