

KEO DÁN ĐÁ EPOXY

Mã sản phẩm: A732

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Keo dán đá Epoxy CADIN A732 là loại keo 2 thành phần gốc nhựa Epoxy. Với khả năng chịu lực kéo, lực nén tốt, độ bền và độ chịu nhiệt cao cùng với đó không chứa dung môi, không độc hại dễ dàng sử dụng. Được ứng dụng để dán các loại gạch, đá: gạch men, gạch ceramic, đá granite, đá nhân tạo,....

Keo dán đá Epoxy CADIN A732 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 173:2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7952-11:2008 và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Khả năng chống chịu thời tiết cao

Độ bền cao, chịu lực tốt

Chịu nhiệt tốt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	A: Màu hồng B: Màu trắng ngà
Hàm lượng rắn	99%
Tỷ trọng	A: 1.90 g/ml B: 1.80 g/ml
Tỷ lệ pha trộn A/B	A/B = 1/1
Thời gian thi công chỉnh sửa	25-30 phút
Thời gian sống	25-30 phút
Thời gian khô cứng	4 giờ
Thời gian sản phẩm hoàn thiện	12 giờ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Xử lý bề mặt cần dán keo thật sạch sẽ và bằng phẳng. Đảm bảo không dính bụi bẩn và có thể chịu được lực tốt

Thi công:

Pha trộn 2 phần A và B theo tỷ lệ 1:1 cho đến khi đồng nhất dạng nhão nhẹ.

Có thể dùng bay có răng cưa để thi công. Tiến hành trám một lớp keo lên bề mặt cần dán. Ép chặt vật liệu, giữ tại chỗ ít nhất 30 phút tránh rung động.

Định hình lại vị trí của gạch, đá sao cho đúng với thiết kế của công trình.

Đợi keo dán đá khô sau 12 giờ thì dùng chà ron để chà những mạch nhỏ để loại bỏ những phần keo khô thừa.

DỤNG CỤ

Bay, súng bắn keo

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng nhựa

Bộ 2 Kg với 1 Kg A và 1 Kg B

Bộ 10 Kg với 5 Kg A và 5 Kg B

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô.

Không được đổ keo ra cống rãnh hoặc nguồn nước

Hạn sử dụng: 1 năm

Ngày phát hành 05/5/2021