




# TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

Số hiệu : TCCS 04:2009/URAI

Sản phẩm: Keo dán đặc biệt TV



Biên soạn	Kiểm tra	Phê duyệt
		
Nguyễn Hoàng Lan	Khanittha Chutipaisan	KITTI NITNITIPHRUT





TIÊU CHUẨN CƠ SỞ  
TCCS 04:2009/URAI

Ngày ban hành: 8/2009

Sửa đổi lần: 05

Ngày sửa đổi: 10/02/2022

## KEO DÁN ĐẶC BIỆT

### NHÃN HIỆU TV

*Keo dán đặc biệt TV* là sản phẩm keo dán chất lượng cao được sản xuất từ nhựa tổng hợp, dung môi và các phụ gia.

*Keo dán đặc biệt TV* dùng để dán các loại da, cao su, ván ép, gỗ, vải, formica, ... Rất hiệu quả với độ dính cao giúp cho các vật dụng thêm rắn chắc và bền đẹp.

Sản phẩm được sản xuất bởi công ty **Urai Phanich (Việt Nam) TNHH**



**TIÊU CHUẨN CƠ SỞ  
TCCS 04:2009/URAI**

Ngày ban hành: 8/2009

Sửa đổi lần: 05

Ngày sửa đổi: 10/02/2022

## TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

### TCCS 04:2009/URAI

(Sửa đổi lần thứ năm, ngày 10/02/2022)

- Tên sản phẩm:** Keo dán đặc biệt TV
- Quy cách đóng gói:** 630 ml ; 3,5 lít ; 15 lít.
- Loại bao bì:** Keo dán đặc biệt nhãn hiệu TV được đóng gói trong thùng sắt/ lon sắt có nắp đậy kín, không rò rỉ, không rỉ sét.
- Ứng dụng:** Dùng để kết dính các loại vật liệu da, cao su, ván ép, gỗ, vải, formica.

#### Yêu cầu kỹ thuật:

Keo dán đặc biệt nhãn hiệu TV có các chỉ tiêu chất lượng đạt mức yêu cầu quy định nêu trong bảng sau:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Định mức
1	Màu sắc		Màu vàng nhạt
2	Độ nhớt Brookfiel ( ở 25°C )	cP	4,000 - 5000 (± 500)
3	Khối lượng riêng	g/cm <sup>3</sup>	0.72 - 0.92
4	Hàm lượng chất không bay hơi	%	22 - 25
5	Độ bền kéo	Kgf	≥ 20.0
6	Độ bền bóc tách	Kgf	≥ 2.0
7	Hàm lượng Formaldehyde tự do	%	≤ 1,4

**Đại Diện Doanh Nghiệp**

(Ký tên, đóng dấu)



**KITTI MANI PHRUT**



**TIÊU CHUẨN CƠ SỞ  
TCCS 04:2009/URAI**

Ngày ban hành: 8/2009

Sửa đổi lần: 05

Ngày sửa đổi: 10/02/2022

## **PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG**

Phương pháp lấy mẫu theo: TCVN 2090

Độ nhớt Brookfiel ( ở 25°C )	Xác định theo:	ASTM D 2196
Khối lượng riêng	Xác định theo:	TCVN 10237-1
Hàm lượng chất không bay hơi	Xác định theo:	TCVN 10519
Độ bền kéo	Xác định theo:	UR-PT017
Độ bền bóc tách, góc 180°	Xác định theo:	UR-PT017
Hàm lượng Formaldehyde tự do	Xác định theo:	TCVN 11569

Đối với phương pháp thử có ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các phương pháp thử không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất.

### **GHI NHÃN SẢN PHẨM**

Sản phẩm keo dán đặc biệt hiệu TV được ghi nhãn theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của chính phủ về nhãn hàng hóa.

### **HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN VÀ CẢNH BÁO AN TOÀN**

- Đậy kín nắp, để nơi khô ráo thoáng mát, tránh xa tầm tay trẻ em
- Sản phẩm lỏng và hơi rất dễ cháy. Tránh tiếp xúc với lửa, nguồn nhiệt.
- Không hít thở hơi sản phẩm
- Sử dụng bảo hộ cá nhân bảo vệ tay, mắt mặt khi thao tác với sản phẩm
- Thông tin chi tiết về các cảnh báo nguy cơ, biện pháp phòng ngừa ... Xem tại phiếu thông tin an toàn sản phẩm (MSDS).

