

MAXILITE EXTERIOR SEALER
SƠN LÓT NGOÀI TRỜI MAXILITE

48C - LINE

k

TÊN SẢN PHẨM

Mã sản phẩm

ĐÓNG GÓI

CÔNG DỤNG

Maxilite Exterior Sealer – Maxilite Sơn lót ngoài trời

48C – Line

5L, 18L

Maxilite Sơn lót ngoài trời dành cho tường ngoại thất. Sản phẩm này giúp bảo vệ bức tường khỏi hiện tượng bị kiềm hóa và tăng độ bền cho lớp sơn phủ. Để cho kết quả tốt hơn, nên sử dụng sơn lót ngoài trời Maxilite và sơn nước ngoài trời Maxilite. (Kiềm hóa là hiện tượng xảy ra khi hơi nước và muối kiềm từ bên trong tường tấn công và phá hủy màng sơn phủ bên ngoài, làm cho màu sơn bị loang lổ và đổi màu)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thành phần cấu tạo:

Nhựa gốc Polymer & bột khoáng (60-72%), phụ gia (3-9%) và nước (25-31%)

Đặc tính kỹ thuật:

Độ phủ lý thuyết: 10-12 m²/lít/lớp.

HƯỚNG DẪN SỬ

DỤNG VÀ BẢO QUẢN

Bảo đảm bề mặt sơn phải sạch, khô, không có tạp chất làm giảm độ bám dính như dầu mỡ hay sáp. Độ ẩm của bề mặt dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%).

- Thi công sơn: cọ, ru lô, máy phun thông thường.
- Khô bề mặt: 30 phút
- Sơn phủ sau: 1-2 giờ
- Số lớp sơn: 1 lớp
- Pha sơn: không pha quá 10% nước sạch, khuấy đều trước khi sử dụng.
- Rửa sạch dụng cụ với nước sạch ngay sau khi sử dụng.
- Bảo quản: Tồn trữ sơn nơi khô mát. Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy chặt nắp. Dùng ngay sau khi mở nắp.
- Hệ thống sơn đề nghị:

Bột Trét Cao Cấp Dulux	1-2 lớp
Sơn Lót Ngoài Trời Maxilite	1 lớp
Sơn Nước Ngoài Trời Maxilite	2 lớp

TƯ VẤN THI CÔNG

- Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc.
- Sử dụng bột trét Dulux để có bề mặt nhẵn mịn.
- Không nên pha quá nhiều nước vì sẽ làm giảm khả năng bảo vệ tường của sơn lót.

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

- Để xa tầm tay trẻ em, thực phẩm, đồ uống và thức ăn cho động vật.
- Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt thích hợp trong lúc thi công.
- Tránh hít hơi/bụi sương của sơn. Chỉ sử dụng ở nơi thông thoáng.
- Việc xả nhám khô, cắt hoặc hàn xì màng sơn khô sẽ tạo bụi và/hoặc khói độc. Nên xả nhám ướt nếu có thể. Nếu không thể

MAXILITE EXTERIOR SEALER SƠN LÓT NGOÀI TRỜI MAXILITE
48C - LINE

tránh được tiếp xúc với khói độc dù đã sử dụng hệ thống hút hơi, nên sử dụng thiết bị bảo vệ đường hô hấp thích hợp.

- Lấy lại lượng sơn còn dư trên cọ hoặc rulô trước khi rửa.
- Không tái sử dụng thùng sơn để chứa thực phẩm hay đồ uống.
- Nếu nuốt phải, nên đến gặp bác sĩ ngay và mang theo thùng sơn hoặc nhãn sơn.
- Khi bị dính sơn vào mắt lập tức rửa mắt với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay.
- Khi bị dính vào da lập tức rửa sạch với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch rửa tay thích hợp. Không sử dụng dung môi.
- Tránh thải sơn ra môi trường. Không đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước. Xử lý thùng sơn đã sử dụng theo đúng quy định địa phương.
- Thông tin An Toàn Sản Phẩm được cung cấp theo yêu cầu sử dụng.
- Có thể gây tác hại lâu dài đối với môi trường nước.

Muốn biết thêm chi tiết về cách sử dụng và thông tin an toàn của các sản phẩm Sơn Akzo Nobel, vui lòng liên hệ Trung tâm tư vấn sơn Dulux, số 1900 555 561.

Công ty TNHH Sơn Akzo Nobel Việt Nam

Tầng 5, Tòa Nhà Kumho Asiana

39 Lê Duẩn, Quận 1

Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (848) 3822 1612

Fax: (848) 3824 1104

Những thông tin trên được cung cấp với độ tin cậy cao nhưng không mang tính chất bảo hành vì độ bền của lớp sơn hoàn thiện phụ thuộc vào điều kiện thi công.