

## Sơn phủ Alkyd thông dụng

<b>CÔNG DỤNG</b>	Sơn phủ màu Alkyd thông dụng dùng sơn trong nhà và ngoài trời vùng khí quyển cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau.			
<b>ĐẶC TÍNH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khô nhanh.</li> <li>- Chịu đựng tốt đối với thời tiết.</li> <li>- Chịu mài mòn tốt</li> <li>- Dễ dàng sử dụng.</li> </ul>			
<b>MÀU SẮC</b>	White và các màu.			
<b>PHƯƠNG PHÁP SƠN</b>	Máy phun chân không Cỡ béc phun : 0.021 ~ 0.023" Áp suất phun : 100 ~ 150 kg/cm <sup>2</sup> Pha loãng : 0 ~ 3 % theo thể tích Súng phun thông thường, cọ quét, con lăn			
<b>CHẤT PHA LOÃNG</b>	Thinner 011 AK			
<b>TỶ LỆ PHA TRỘN</b>	Sơn 1 thành phần đã pha sẵn.			
<b>QUY CÁCH BAO BÌ</b>	20 Lít và 5 Lít			
<b>ĐỘ DÀY TIÊU CHUẨN</b>	Màng sơn ướt : 65 micron/lớp Màng sơn khô : 35 micron/lớp (Trung bình)			
<b>HÀM LƯỢNG RẮN THỂ TÍCH</b>	54 ± 2 % tùy theo màu.			
<b>KHỐI LƯỢNG RIÊNG</b>	1.04 – 1.45 tùy theo màu.			
<b>TIÊU HAO (ĐỘ CHE PHỦ)</b>	Lý thuyết : 14.90 – 15.80 m <sup>2</sup> /lít Tỷ lệ tiêu hao có thể thay đổi phụ thuộc điều kiện bề mặt, môi trường, phương pháp sơn...			
<b>THỜI GIAN KHÔ</b>	Nhiệt độ	10°C	20°C	30°C
	Khô sờ được	4 giờ.	2 giờ	2 giờ
	Khô cứng	20 giờ.	8 giờ	6 giờ
<b>THỜI GIAN SƠN LỚP KẾ TIẾP</b>	Tối thiểu	24 giờ.	16 giờ	10 giờ
	Tối đa	-	-	-
<b>HẠN BẢO QUẢN</b>	24 tháng			
<b>ĐIỂM CHỚP CHÁY</b>	> 43°C			

### SƠ ĐỒ SƠN TIÊU BIỂU

Sản phẩm sử dụng	Số lớp	Tổng độ dày màng sơn khô
★ METAKYD PRIMER	2	70 μ
★ METAKYD LTD	2	70 μ