

Sơn Epoxy - hắc ín - 2 thành phần

CÔNG DỤNG	Sơn Epoxy – hắc ín, dùng sơn bồn chứa dầu FO, hầm nước dẫn tàu, giếng chứa nước bản ở đáy tàu, khoang tàu chứa hàng và các mục đích tương tự chịu ẩm ướt và ngâm nước.			
ĐẶC TÍNH	<ul style="list-style-type: none"> - Chống ăn mòn rất tốt. - Thích hợp chứa dầu thô và ngâm nước biển. - Tương thích với phương pháp bảo vệ bằng Cathodic. - Chịu va chạm và chịu mài mòn rất tốt. - Dễ sử dụng. - Tương thích rất tốt với bề mặt thép trần và các loại sơn lót Shop - primer 			
MÀU SẮC	Black và Brown.			
PHƯƠNG PHÁP SƠN	Máy phun chân không Cỡ béc phun : 0.023 ~ 0.029" Áp suất phun : 100 ~ 150 kg/cm ² Pha loãng : 0 ~ 5 % theo thể tích Súng phun thông thường, cọ quét, con lăn			
CHẤT PHA LOÃNG	THINNER 077 TE			
TỶ LỆ PHA TRỘN	2 thành phần : Base / Hardener = 1/4 theo khối lượng.			
QUY CÁCH BAO BÌ	Bộ 20 Lít : Base 4.5 Lít + Hardener 15.5 Lít Bộ 4 Lít : Base 0.9 Lít + Hardener 3.1 Lít			
THỜI GIAN SỬ DỤNG SAU KHI PHA TRỘN	Nhiệt độ	10°C	20°C	30°C
		14 giờ	12 giờ	8 giờ
ĐỘ DÀY TIÊU CHUẨN	Màng sơn ướt	: 220 micron/lớp		
	Màng sơn khô	: 125 micron/lớp (Trung bình)		
HÀM LƯỢNG RẮN THỂ TÍCH	57 %			
KHỐI LƯỢNG RIÊNG	Hỗn hợp pha trộn : 1.17 ± 0.05			
TIÊU HAO (ĐỘ CHE PHỦ)	Lý thuyết : 4.50 m ² /Lít Tỷ lệ tiêu hao có thể thay đổi phụ thuộc điều kiện bề mặt, môi trường, phương pháp sơn...			
THỜI GIAN KHÔ	Nhiệt độ bề mặt	10°C	20°C	30°C
	Khô sờ được	3 giờ	2 giờ	1.5 giờ
	Khô cứng	36 giờ	16 giờ	12 giờ
	Hạ thủy	10 ngày	7 ngày	5 ngày
THỜI GIAN SƠN LỚP KẾ TIẾP	Tối thiểu	36 giờ	16 giờ	12 giờ
	Tối đa	7 ngày	7 ngày	7 ngày
HẠN BẢO QUẢN	24 tháng			
ĐIỂM CHỚP CHÁY	> 6°C			

SƠ ĐỒ SƠN TIÊU BIỂU

Sản phẩm sử dụng	Số lớp	Tổng độ dày màng sơn khô
★ METARPROOF BLACK	1	125 μ
★ METARPROOF BROWN	1	125 μ

★ Ghi chú : Shop primer dùng Zinc Epoxy Primer METAZINC EP-25 QD , v.v...