

SƠN PHỦ ANKYD CAO CẤP

CÔNG DỤNG	Sumo là một loại sơn Alkyd tổng hợp phổ thông và đa dụng dùng để bảo vệ và trang trí trên các bề mặt vật liệu bằng kim loại, gỗ ... sử dụng ngoài trời lẫn trong nhà.						
ĐẶC TÍNH	<ul style="list-style-type: none"> - Độ bóng cao, độ che phủ cao. - Màng sơn dẻo dai. - Chịu đựng tốt với thời tiết. - Dễ dàng sử dụng. 						
MÀU SẮC	White, các màu và dầu bóng						
PHƯƠNG PHÁP SƠN	Súng phun thông thường, cọ quét, con lăn ... Pha loãng : 0 ~ 10 % theo thể tích (nếu cần)						
CHẤT PHA LOÃNG	Sumo Thinner						
TỶ LỆ PHA TRỘN	Sơn 1 thành phần đã pha sẵn.						
QUY CÁCH BAO BÌ	18 Lít, 3 Lít, 800 ml, 450 ml.						
ĐỘ DÀY TIÊU CHUẨN	Màng sơn khô : 30 micron/lớp (Trung bình)						
KHOẢNG LƯỢNG RIÊNG	0.89 – 1.29 tùy theo màu						
HÀM LƯỢNG RẮN THỂ TÍCH	47 % (White)						
TIÊU HAO (ĐỘ CHE PHỦ)	Lý thuyết : 16.00 m ² /Lít Tỷ lệ tiêu hao có thể thay đổi phụ thuộc điều kiện bề mặt, môi trường, phương pháp sơn ...						
THỜI GIAN KHÔ	<table border="0"> <tr> <td>Nhiệt độ</td> <td>30°C</td> </tr> <tr> <td>Khô sờ được</td> <td>2 giờ</td> </tr> <tr> <td>Khô cứng</td> <td>6 giờ</td> </tr> </table>	Nhiệt độ	30°C	Khô sờ được	2 giờ	Khô cứng	6 giờ
Nhiệt độ	30°C						
Khô sờ được	2 giờ						
Khô cứng	6 giờ						
THỜI GIAN SƠN LỚP KẾ TIẾP	<table border="0"> <tr> <td>Tối thiểu</td> <td>10 giờ</td> </tr> <tr> <td>Tối đa</td> <td>–</td> </tr> </table>	Tối thiểu	10 giờ	Tối đa	–		
Tối thiểu	10 giờ						
Tối đa	–						
HẠN BẢO QUẢN	36 tháng						
ĐIỂM CHÓP CHÁY	> 35°C						

SƠ ĐỒ SƠN TIÊU BIỂU

Sản phẩm sử dụng	Số lớp	Tổng độ dày màng sơn khô
<i>1/ Bề mặt sắt thép:</i>		
★ Sơn chống rỉ Alkyd Sumo	2	70 μ
★ Sơn phủ Alkyd Sumo	2	60 μ
<i>2/ Bề mặt gỗ:</i>		
★ Sơn nhũ bạc Alkyd Sumo	1	25 μ
★ Sơn phủ Alkyd Sumo	2	60 μ