

## THÔNG TIN SẢN PHẨM

### SƠN LÓT CHỐNG RỈ ATM#1040

#### GIỚI THIỆU:

*Sơn lót chống rỉ ATM #1040* được sản xuất từ nhựa Alkyd dùng để sơn lót bảo vệ cho các bề mặt kim loại, có chức năng chống rỉ sét và chống sự mài mòn. Là loại sơn khô nhanh, thích hợp để sơn lót cho các đồ vật như sắt, thép xây dựng, lưới kim loại, các loại máy móc, đường ray, cầu thang, lan can, cửa, cổng, hàng rào...

#### ỨNG DỤNG:

Dùng để sơn lót bảo vệ chống rỉ sét cho các bề kim loại.

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Dạng: lỏng
- Màu sắc: xám
- Độ bám dính với vật liệu nền:  $\leq$  loại 0 (theo TCVN 2097)
- Độ bền va đập màng sơn:  $\geq 45$  Kgf.cm (theo TCVN 2100-2)
- Độ bền uốn:  $\leq 2$  mm (theo TCVN 2099)
- Thời gian khô hoàn toàn:  $\leq 24$  giờ (theo ASTM D1640)
- Mức tiêu hao lý thuyết: 10 - 12m<sup>2</sup>/lít/lớp

#### THÀNH PHẦN:

- Nhựa Alkyd, bột màu, bột khoáng, dung môi và phụ gia.

#### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- **Chuẩn bị bề mặt:** Đảm bảo bề mặt phải sạch sẽ và khô ráo hoàn toàn, không dầu mỡ, sáp, tạp chất. Nếu là bề mặt cũ thì phải làm sạch lớp sơn cũ bong tróc, rỉ sét. Để bề mặt khô ráo hoàn toàn trước khi sơn.
- **Tỷ lệ pha loãng:** pha loãng sơn bằng dầu thông Galant Excelshield với tỷ lệ 10 – 30% dung môi.
- **Quy trình sơn:** sơn 1 đến 2 lớp. Mỗi lớp cách nhau 16 - 18 giờ.
- **Phương pháp thi công:** cọ quét, con lăn, súng phun.
- **Khuấy kỹ trước khi sử dụng**

**BẢO QUẢN VÀ CẢNH BÁO AN TOÀN :**

- Đậy kín nắp, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.
- Tránh tiếp xúc với da và mắt.
- Rửa tay kỹ trước khi ăn và sau khi tiếp xúc với sản phẩm.

**ĐÓNG GÓI:** Thùng/ lon sắt 17,5 lít ; 3 lít; 800 ml và 375 ml.

**HẠN SỬ DỤNG:** 60 tháng kể từ ngày sản xuất.