

Sơn Epoxy độ dày cao - 2 thành phần Two pack High-build modified Epoxy coating

CÔNG DỤNG	Sơn duy nhất một lớp vừa chống ăn mòn, vừa sơn phủ, độ dày cao, độ bền cao, dùng cho hầm nước dẫn tàu, khoang hàng hoá, tàu chứa dầu thô... Những kết cấu ngâm chìm trong nước, nước biển hay thường xuyên ẩm ướt trong công nghiệp, công trình thủy....
ĐẶC TÍNH	<ul style="list-style-type: none"> - Độ bền rất cao, có thể sơn với độ dày cao. - Chịu nước và nước biển rất tốt. - Chịu đựng được dầu thô, các loại dầu nặng và một số hoá chất. - Màng sơn dẻo dai, chịu mài mòn cao.
MÀU SẮC	Trắng, xám, đỏ oxide – White, Grey, Oxide Red
PHƯƠNG PHÁP SƠN	Máy phun chân không : Cờ béc phun (Graco) 163T – 623 / 723 Áp suất phun : 100 – 150 Kg/cm ² Súng phun thông thường, cọ quét, con lăn
CHẤT PHA LOÃNG	THINNER 066 EP
TỈ LỆ PHA LOÃNG	0 – 5% theo thể tích.
QUI CÁCH BAO BÌ	- Bộ 20 lít : Base 16,6 lít + Hardener 3,4 lít
TỈ LỆ PHA TRỘN	2 thành phần : Base / Hardener = 85 / 15 theo trọng lượng
THỜI GIAN SỬ DỤNG SAU KHI PHA TRỘN	Trong vòng 6 giờ ở 30°C.
ĐỘ DÀY TIÊU CHUẨN	<ul style="list-style-type: none"> - Màng sơn ướt : 460 μ/lớp ; 230 μ/lớp - Màng sơn khô : 250 μ/lớp ; 125 μ/lớp (Trung bình)
TIÊU HAO (ĐỘ CHE PHỦ)	<ul style="list-style-type: none"> - Lý thuyết : 2,50 m²/lít/lớp dày 250 μ - Thực tế : 1,75 m²/lít/lớp dày 250 μ Tỷ lệ tiêu hao có thể thay đổi phụ thuộc điều kiện bề mặt, môi trường, phương pháp sơn..
THỜI GIAN KHÔ (ở 30°C)	Khô sờ được : 30 phút Khô cứng : 14 giờ
THỜI GIAN SƠN LỚP KẾ TIẾP	<ul style="list-style-type: none"> - Tối thiểu : 16 giờ ở 30°C - Tối đa : 7 ngày (ngoài trời) - 1 tháng (trong nhà)
TỈ TRỌNG	Hỗn hợp pha trộn : 1,40 ± 0,05 (màu trắng)

SƠ ĐỒ SƠN TIÊU BIỂU

Sản phẩm sử dụng	Số lớp	Độ dày màng sơn khô
* METAZINC EP-25 QD	1	25 μ
• METAPOX HB 60 hoặc	2	125 μ
METAPOX HB 60	(1)	(250 μ)

- **GHI CHÚ** : Sơn METAPOX HB 60 được dùng thay thế METARPROOF, METARPROOF HB (Epoxy hắc ín) khi có yêu cầu về màu sắc khác với màu đen của Epoxy - hắc ín.