

Sơn lót Epoxy kèm khô rất nhanh - 2 thành phần Quick drying Zinc rich Epoxy Shop primer - Two pack

CÔNG DỤNG	Sơn lót lớp đầu tiên (shop-primer), sơn ngay tức thì sau khi xử lý làm sạch bề mặt.
ĐẶC TÍNH	<ul style="list-style-type: none"> - Khô rất nhanh. - Chịu đựng rất tốt tác động của thời tiết. - Chống ăn mòn tuyệt hảo. - Chịu mài mòn cao. - Tương thích với phương pháp bảo vệ bằng điện hoá – Cathodic protection.
MÀU SẮC	Xám – Grey
PHƯƠNG PHÁP SƠN	Máy phun chân không : Cờ béc phun (Graco) 163T – 619 / 621 Áp suất phun : 100 – 150 Kg/cm ² Súng phun thông thường, cọ quét, con lăn
CHẤT PHA LOÃNG	THINNER 044 EP
TỈ LỆ PHA LOÃNG	15 – 20% theo thể tích.
QUI CÁCH BAO BÌ	<ul style="list-style-type: none"> - Bộ 14 lít : Base 10 lít + Hardener 4 lít - Bộ 3,5 lít : Base 2,5 lít + Hardener 1 lít
TỈ LỆ PHA TRỘN	2 thành phần : Base / Hardener = 7 / 1 theo trọng lượng
THỜI GIAN SỬ DỤNG SAU KHI PHA TRỘN	Trong vòng 6 giờ ở 30°C.
ĐỘ DÀY TIÊU CHUẨN	- Màng sơn khô : 25 μ/lớp (Trung bình)
TIÊU HAO (ĐỘ CHE PHỦ)	<ul style="list-style-type: none"> - Lý thuyết : 15,60 m²/lít/lớp 25μ - Thực tế : 10,92 m²/lít/lớp 25μ Tỷ lệ tiêu hao có thể thay đổi phụ thuộc điều kiện bề mặt, môi trường, phương pháp sơn.
THỜI GIAN KHÔ (ở 30°C)	Khô sờ được : 1 phút Khô cứng : 1 giờ
THỜI GIAN SƠN LỚP KẾ TIẾP	<ul style="list-style-type: none"> - Tối thiểu : 3 giờ ở 30°C - Tối đa : 3 tháng ở 30°C
TỈ TRỌNG	Hỗn hợp pha trộn : 2,03 ± 0,05

SƠ ĐỒ SƠN TIÊU BIỂU

Sản phẩm sử dụng	Số lớp	Độ dày màng sơn khô
<ul style="list-style-type: none"> • METAZINC EP-25 QD • Các hệ sơn: Chlor-rubber (METACHLOR) hoặc Vinyl (METAVINYL), hoặc Epoxy (METAPOX) 	1	25 μ