

SƠN NHỮ BẠC ALKYD - SUMO

CÔNG DỤNG	Sơn nhôm (nhũ bạc) dùng để sơn máy móc, đường ống, đường ray, mặt ngoài bồn bể và nhiều mục đích sử dụng khác nhau.	
ĐẶC TÍNH	<ul style="list-style-type: none"> - Chịu đựng thời tiết. - Dễ phun, lăn, quét. - Dễ dàng sử dụng. 	
COLOUR(S)	SILVER	
PHƯƠNG PHÁP SƠN	Súng phun thông thường, cọ quét, con lăn ... Pha loãng : 0 ~ 10 % theo thể tích (nếu cần)	
CHẤT PHA LOÃNG	SUMO THINNER	
TỶ LỆ PHA TRỘN	Sơn được pha sẵn tiện dụng.	
QUY CÁCH BAO BÌ	18 Lít , 3 Lít, 800 ml, 450 ml	
ĐỘ DÀY TIÊU CHUẨN	Màng sơn ướt : 50 microns/lớp Màng sơn khô : 25 microns/lớp	
HÀM LƯỢNG RẮN THỂ TÍCH	50%	
KHỐI LƯỢNG RIÊNG	0.90 – 1.09	
TIÊU HAO (ĐỘ CHE PHỦ)	Lý thuyết	: 19.80 m ² /lít
	Thực tế	: Tỷ lệ tiêu hao có thể thay đổi phụ thuộc điều kiện bề mặt, môi trường, phương pháp sơn ...
THỜI GIAN KHÔ	Nhiệt độ	30°C
	Khô sờ được	1 giờ
	Khô cứng	5 giờ
THỜI GIAN SƠN LỚP KẾ TIẾP	Tối thiểu	10 giờ
	Tối đa	6 tháng
HẠN BẢO QUẢN	36 tháng	
ĐIỂM CHỚP CHÁY	> 38°C	

SƠ ĐỒ TIÊU BIỂU

Sản phẩm sử dụng	Số lớp	Tổng độ dày màng sơn khô (micron)
1/ Bề mặt thép: ★ SUMO ALKYD PRIMER ★ SUMO ALKYD SILVER	2 2	70 50
1/ Bề mặt gỗ: ★ SUMO ALKYD SILVER ★ SUMO ALKYD ENAMEL	1 2	25 60