



QD ANTI-CORROSION SƠN LÓT DẦU CHỐNG MÀI MÒN

1. TỔNG QUAN SẢN PHẨM

Sơn lót dầu chống mài mòn QD là loại sơn lót phòng chống rỉ gốc alkyd với độ bám dính ưu việt và có đạt tính chống mài mòn cực cao.

Nó cũng tạo điều kiện kết dính ưu việt cho các lớp phủ tiếp theo sau.

a. Hướng dẫn sử dụng Như là một lớp sơn lót chống rỉ sử dụng cho kết cấu thép trong môi trường ăn mòn vừa phải. Không khuyến cáo cho kết cấu ngâm nước.

2. TÍNH NĂNG VẬT LÝ

- a. Hoàn thiện mờ
b. Màu sắc nâu đỏ
c. Loại sơn Alkyd enamel
d. Thời gian khô

	10°C	20°C	30°C
Khô chạm tay	10 phút	10 phút	5 phút
Khô đóng rắn	2h	1h	40 phút

- e. Thành phần chất rắn xấp xỉ 50%
f. Độ phủ lý thuyết 10 m²/ L với độ dày khi khô là 50 µm trên mặt bề mặt láng
g. Tỷ trọng Xấp xỉ 1.37 - 1.42 kg/L tùy theo màu sắc
h. Điểm chớp cháy 27°C

3. PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

- a. Chuẩn bị bề mặt Bề mặt phải được làm sạch và hoàn toàn không có chất bẩn, dầu mỡ, sáp, nấm mốc và lớp sơn cũ hoen ố.
Loại bỏ chất gây ô nhiễm bằng cách rửa triệt để với dung dịch chất tẩy rửa mạnh. Rửa bằng nước sạch. Nếu nấm mốc hiện hữu, nó phải được loại bỏ bằng dung dịch chống nấm mốc.
* Cảnh báo: Sử dụng găng tay cao su, mắt kính bảo hộ và quần áo bảo vệ khi tẩy rửa nấm mốc.
- b. Lớp sơn trước Sắt thép mới: rửa sạch bằng thổi cát hay Sa 2 " thương mại "
Loại bỏ gỉ, chất bẩn, dầu và dầu mỡ, và các chất ô nhiễm khác từ bề mặt cho tới lớp sơn đã phủ.
Bảo trì: Loại bỏ lớp sơn đã bong chóc, gỉ, dầu và dầu mỡ, muối, chất bẩn và các tạp chất khác từ bề mặt cho tới lớp sơn đã phủ. Sửa chữa và những chỗ bị hư hỏng cho đến khi bề mặt mịn, bằng phẳng rồi thi công.
Không thi công khi độ ẩm tương đối trên 85 %. Và nhiệt độ bề mặt phải trên 3 °C để tránh sơn bị cô đặc.
- c. Điều kiện thi công Thinner 012(tỷ lệ pha loãng: Không quá 10% theo thể tích). Để bảo đảm bám dính tốt, không nên pha quá nhiều dung môi.
- d. Dung môi pha loãng Cọ, ru lô, súng(không khí/chân không)
- e. Phương pháp thi công * Thi công bằng súng chân không:



- Kích thước lỗ van hơi: 0.017" - 0.019"
Áp xuất ngõ ra: 2100psi/ 143 atm.
Quạt sàn: 65°,
(Tài liệu súng phun chân không thì được chỉ định và chịu sự điều chỉnh)
Khuyến cáo màn sơn 50 m khi khô.
Thi công 2 lớp với 2 lớp sơn riêng biệt(nghĩa là chờ lớp sơn 1 khô cứng sau đó sơn lớp thứ 2).
LT313 hay theo yêu cầu kỹ thuật.
12 tháng(bảo quản nơi thoáng mát).
20 lít
- f. Độ dày màn sơn
- g. Lớp sơn tiếp theo
- h. Thời gian bảo quản
- j. Đóng gói

4. CẢNH BÁO

- a. Bảo vệ da và mắt, và tránh hô hấp trực tiếp khí hơi của dung môi.
b. Mặc đồ bảo vệ, kính bảo vệ, găng tay cao su
c. Sử dụng đầy đủ hệ thống thông gió.
d. Khuyến cáo bảo vệ hô hấp khi thi công sản phẩm at nơi thông khí kém.
e. Sản phẩm này bao gồm dung môi dễ cháy, Do đó nên tránh xa tia lửa hoặc ngọn lửa.
f. Nếu có câu hỏi về sản phẩm hay muốn biết về thông tin tác hại, có thể tham khảo tài liệu kỹ thuật và MSDS trong trang web(www.kccworld.co.kr) hay hỏi trực tiếp dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
g. Ban Hành tháng 09 năm 2009.

CÔNG TY TNHH KCC VIỆT NAM

Đường 01, KCN Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: (061) 3 514 678 Fax: (061) 3 514 68
Website: www.kccworld.co.kr