

# Thông số kỹ thuật

## SONBOSS SUPER SATIN EXTERIOR

### SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT BÓNG SATIN



#### Mô tả sản phẩm

SONBOSS SUPER SATIN EXTERIOR - SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT BÓNG SATIN là loại sơn có tính năng chùi rửa dễ dàng, màng sơn bóng mịn, màu sắc đẹp mang đến cho ngôi nhà của bạn luôn luôn mới. Sơn cho độ phủ cao, thích hợp cho bề mặt tường ngoại thất. Dễ sử dụng, có khả năng chống lại tác động của nước mưa và sự sinh trưởng của rong rêu và nấm mốc.

#### Chỉ tiêu kỹ thuật

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Mức yêu cầu	Phương pháp thử
1	Độ mịn, <u>không lớn hơn:</u>	$\mu m$	40	WI-TM-002
2	Độ nhót, <u>không nhỏ hơn:</u>	KU	80	WI-TM-004
3	Tỷ trọng, <u>trong khoảng:</u>	Kg/ lít	1.07 - 1.26	WI-TM-005
4	Hàm lượng chất không bay hơi, (tính theo khối lượng), <u>không nhỏ hơn:</u>	%	34	WI-TM-006
5	Thời gian khô bề mặt, <u>không lớn hơn:</u>	Giờ	0.5	WI-TM-010
6	Độ bóng quang học (góc tới $60^\circ$ ), <u>trong khoảng:</u>	GU	15 - 25	WI-TM-011
7	Khả năng kháng kiềm: màng sơn không phồng rộp sau khi ngâm trong dung dịch NaOH 2.5%, <u>không nhỏ hơn:</u>	Giờ	48	WI-TM-018
8	Khả năng kháng nước: màng sơn không phồng rộp sau khi ngâm trong nước, <u>không nhỏ hơn:</u>	Giờ	96	WI-TM-021
9	Độ phủ lý thuyết (thứ 1 lớp), (*) <u>trong khoảng:</u>	$m^2/ lít$	12 - 14	WI-TM-049
10	Độ bám dính của màng sơn trên nền vữa xi măng-cát, <u>không lớn hơn:</u>	Loại	Loại 1	TCVN 2097:2015
11	Độ rửa trôi, <u>không nhỏ hơn:</u>	Chu kỳ	1200	TCVN 8653-4:2012
12	Chu kỳ nóng lạnh, <u>không nhỏ hơn:</u>	Chu kỳ	50	TCVN 8653-5:2012
13	Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi (VOC), <u>không lớn hơn:</u>	g/ lít	30	ISO 11890-1:2006

(\*) Độ phủ tùy theo màu sắc và bề mặt tường

#### Đặc điểm sản phẩm

- \* Độ che phủ cao
- \* Chống rong rêu và nấm mốc
- \* Bóng loáng và mịn màng
- \* Chống bám bụi
- \* Chùi rửa được
- \* Chống thấm nước

#### Thành phần cấu tạo