



# TDS SƠN LÓT EPOXY BENZO

## TDS EPOXY BENZO PRIMER

### ĐẶC TÍNH FEATURES

- Benzo Epoxy là một loại sơn hai thành phần có gốc từ Bisphenol-A & Epichlorohydrin. Kết hợp với Polyamide nên sơn có độ dẻo dai, bám dính tuyệt vời, kháng hoá chất khả năng chịu nhiệt, nước, dầu mỡ, chống ăn mòn cao.
- *Benzo Epoxy is a two-components paint based on Bisphenol-A and Epichlorohydrin. Combined with Polyamide, the paint has toughness, excellent adhesion, chemical resistance, heat resistance, oil resistance, water resistance, inhibit corrosion.*

### CÔNG DỤNG USAGE

- Dùng làm lớp sơn lót chống rỉ đầu tiên trên các bề mặt kim loại như kết cấu thép, nhà xưởng, máy móc, cầu tháp, tàu thuyền, v.v.
- *It is used for the anti-rust primer coating on metal surfaces such as steel structures, factories, machines, tower bridge, vessels and so on.*

### MÀU SẮC COLORS

- Thông thường: Nâu đỏ (EXR90), ghi xám (EXL32). Giàu kẽm (EXZ678).
- *Typically: Red Brown (EXR90), gray (EXL32). Zinc-rich paint (EXZ678)*

### THÔNG SỐ SẢN PHẨM SPECIFICATION(\*)

- Thể tích rắn (Volume Solid) :  $68 \pm 3$  % (mã thường/normal code)
- Khối lượng riêng (Density) : 1.5 - 1.6 kg/l
- Giàu kẽm (EXZ678):  $2.0 \pm 0.1$  kg/l.  
*Zinc-rich (EXZ678)*  
*(\*)Tùy theo màu/depend on color.*

### VỆ SINH BỀ MẶT SURFACE CLEANING

- Bề mặt cần sơn phải được xử lý sạch và khô, không còn dầu mỡ, bụi bẩn tạp chất. Xử lý theo tiêu chuẩn St2.0, St3 hoặc SA2.0, SA2.5
- *The metal surface must be clean, dry and free of oils, dust and other contamination. According to ST2.0, ST3 or SA 2.0, SA 2.5 for surface preparation standard.*
- Sơn lót trước 30p khi đạt độ sạch để tránh trường hợp bị ố vàng và tạo nền móng phá hủy từ bên trong.
- *The primer must be approached within 30 minutes after completion of the surface preparation to prevent the yellowing phenomenon and abrasive corrosion.*



**DỤNG CỤ SƠN**  
EQUIPMENTS

- Cọ quét, con lăn, béc 217-317,..... (brush, roller, nozzle 217-317,.....).
- Súng phun (Sprayer):
- Áp suất phun/ Pressure at nozzle: 150 - 200 kg/cm<sup>2</sup> (1 kg/cm<sup>2</sup> ≈ 0,98 bar ≈ 14,2 psi).
- Khoảng cách từ súng phun sơn đến cấu kiện cần sơn khoảng 0.4 m.
- The distance between nozzle and substrate is approximate 0.4 m

**CHẤT PHA LOÃNG**  
THINNER

- Benzo N809, tỷ lệ 5 - 15% theo thể tích.
- Benzo N809, 5% - 15% by volume.

**TỈ LỆ PHA**  
MIXING RATIO

- Khuấy, quấy đều phần A và phần B (đóng rắn) theo tỷ lệ 3:1 (theo thể tích).
- Stirred component A and component B (hardener) by volume 3:1

**THỜI GIAN SỬ DỤNG**  
TIME FOR USING

- Trong 5 giờ ở 30°C kể từ khi pha sơn.
- Only used for 5 hours at 30°C since product was mixed

**ĐỘ DÀY MÀNG SƠN**  
FILM THICKNESS

- Màng sơn ướt / wet film thickness: 105 – 175 μm
- Màng sơn khô / dry film thickness: 55 - 100 μm.

**ĐỘ CHE PHỦ**  
COVERAGE

- Thực tế khoảng 7.0 m<sup>2</sup>/lít/60μm, tùy thuộc vào màu sắc, điều kiện bề mặt, môi trường, phương pháp sơn,...
- The actual thickness approx. 7.0 m<sup>2</sup>/litter/60μm, depend on colors, surface conditions, ambient, method and tools,...

**THỜI GIAN KHÔ**  
DRY TIME(\*)

Nhiệt độ bề mặt T° on surface	15°C	30°C	40°C
Khô bề mặt Touch dry	5 h	2.5 h	1.5 h
Khô để đi lên được (tối thiểu) Walk-on-dry, minimum	8-12 h	6-8 h	5-7 h
Khô để sơn lớp kế tiếp (tối thiểu) Dry to over coat, minimum	4.5 h	2.5 h	1.5 h
Khô hoàn toàn Full dry	12 ngày	7 ngày	5 ngày

(\*) Bảng thông số được xác định bởi DFT 65 ± 5μm, RH 70%, thời gian khô sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, v.v), độ dày thi công.  
(\*)Parameter table is determined by DFT 65 ± 5μm, RH 70%, drying time will be affected by environmental factors (temperature, humidity, etc), application of thickness.

**BAO BÌ**  
PACKAGING

- Bộ 17.5 lít : Phần A (Base) + Phần B (Hardener)
- Set 17.5 litter: Part A (Base) + Part B (Hardener)
- Bộ 5 lít : Phần A (Base) + Phần B (Hardener)
- Set 5 litter: Part A (Base) + Part B (Hardener)

**HẠN BẢO QUẢN**  
STORAGE PERIOD

- Sử dụng tốt nhất trong 12 tháng
- Using within 12 months for best quality



TTT Ban hành ngày 01 tháng 06 năm 2022  
TTT issued on June 01, 2022



BENZO

SƠN LÀ ZÒ!

